

คุณสมบัติ	<p>กาแลนท์ สีเคลือบแอลคีดสูตรน้ำมัน ที่ถูกพัฒนาจากแอลคีดเรซินชนิดพิเศษผสมกับผงสีคุณภาพ เพื่อให้ได้เนื้อฟิล์มสีสวย เรียบเนียน ยึดเกาะดี พร้อมประสิทธิภาพจากสารป้องกันเชื้อรา ช่วยปกป้องพื้นผิว ทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเขตร้อนได้เป็นอย่างดี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2625-2557 (สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย)</p>	
การใช้งาน	<p>ใช้พ่นหรือทาเพื่อการตกแต่งชิ้นงานทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยสามารถใช้ได้ทั้งกับงานเหล็ก งานไม้ทุกชนิด เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ ประตู หน้าต่าง ราวบันได โครงสร้างงานเหล็กต่างๆ เป็นต้น</p>	
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	สีเคลือบแอลคีด (สีน้ำมัน)
	ลักษณะภายนอก	ของเหลวข้น เหนียวตามแคตตาล็อก
	ชนิดฟิล์ม	เงาม และด้าน
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	0.90 – 1.00 ที่อุณหภูมิ 25 °C
	Solid content (%)	50 – 60
	ความหนืด	85 – 90 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C
	จุดวาบไฟ	44 °C (closed cup)
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	แปรง, เครื่องพ่น
	ตัวทำละลายที่แนะนำ	<ul style="list-style-type: none"> ● น้ำมันสนตราหัวสิงห์ เกรด 3A เบอร์ T21 ● น้ำมันชักแห้งตราหัวสิงห์ เกรด 2A เบอร์ T22 ● น้ำมันผสมสีอเนกประสงค์ เอทีเอ็ม เบอร์ A850-350
	การเจือจาง	ผสมด้วยตัวทำละลายที่แนะนำ ด้วยอัตราส่วน 10 – 15% สำหรับการทา (โดยปริมาตร) 30 – 35% สำหรับการพ่น (โดยปริมาตร)
	ระยะเวลาการแห้งตัวที่อุณหภูมิ 25°C	<ul style="list-style-type: none"> ● แห้งแตะได้ 3 - 4 ชั่วโมง ● แห้งทาทับได้ 6 - 8 ชั่วโมง ● แห้งใช้งานได้ 72 ชั่วโมง

ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว:	
	พื้นผิวเหล็ก	<ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวเหล็กเก่า: ขัดลอกสีเก่ารวมทั้งคราบสนิมออกให้หมด ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งพื้นผิว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ พื้นผิวเหล็กใหม่: ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สนิม และคราบไข ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งพื้นผิว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ
	พื้นผิวไม้	<ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวไม้เก่า: ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด รวมทั้งคราบสกปรกต่างๆ ทำความสะอาดพื้นผิวและทิ้งไว้ให้แห้ง พื้นผิวไม้ใหม่: ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งพื้นผิว จากนั้นทำความสะอาด เพื่อให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ
	การทารองพื้น:	
	พื้นผิวเหล็ก	รองพื้นด้วย กาแลนท์ สีรองพื้นกันสนิมแดง เบอร์ 1024 หรือ สีรองพื้นกันสนิมเทา เบอร์ 1040 จำนวน 1 – 2 เที่ยว
	พื้นผิวไม้	รองพื้นด้วย กาแลนท์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ 1600 จำนวน 1 – 2 เที่ยว
การทาทับหน้า:		
พ่นหรือทาด้วยกาแลนท์ สีเคลือบแอลคิด จำนวน 2 เที่ยว โดยเว้นระยะการทาระหว่างชั้น 6 – 8 ชั่วโมง และทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนใช้งาน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความชื้นขณะปฏิบัติงาน)		
การคลุมพื้นที่ผิว (ตามทฤษฎี)	30 - 45 ตร.ม. / แกลลอน/ เที่ยว (ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว ความเป็นรูพรุน และเทคนิคการทา)	
การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความร้อน/ ประกายไฟ/ เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม	

<p>ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก สารระเหย ห้ามสูดดม ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สวมถุงมือป้องกัน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์/ โรงพยาบาลทันที หากผู้ป่วยสูญเสียการควบคุม และ/ หรือหมดสติ ให้รีบนำส่งแพทย์/ โรงพยาบาลทันที หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม</p>
<p>การบรรจุ</p>	<p>0.085 ลิตร / 0.280 ลิตร/ 0.875 ลิตร/ 3.5 ลิตร/ 17.5 ลิตร</p>
<p>การปฏิเสธสิทธิ:</p>	<p>ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</p>