คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม สีเคลือบแอลคีดที่ถูกพัฒนาภายใต้ระบบสูตรน้ำมัน จากแอลคีดเรซิ่นชนิดพิเศษผสานกับผงสีคุณภาพ เพื่อให้ได้เนื้อฟิล์มสีสวย เรียบเนียน ยึดเกาะดี พร้อมประสิทธิภาพจากสารป้องกันเชื้อรา ช่วยปกป้องพื้นผิว ทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศเขตร้อนได้เป็นอย่างดี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2625-2557 (สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย)	
การใช้งาน	ใช้พ่นหรือทาเพื่อการตกแต่งชิ้นงานทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยสามารถใช้ได้ทั้งกับงานเหล็ก งานไม้ทุกชนิด เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ ประตู หน้าต่าง ราวบันได โครงสร้างงานเหล็กต่างๆ เป็นต้น	
ข้อมูลทางเทคนิค	**ชนิดผลิตภัณฑ์**	สีเคลือบแอลคีด (สีน้ำมัน)
	ลักษณะภายนอก	ของเหลวข้น เฉดสีตามแคตตาล็อค
	ชนิดฟิล์ม	เงา และด้าน
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	0.90 – 1.00 ที่อุณหภูมิ 25 °C
	Solid content (%)	50 – 60
	ความหนืด	85 – 90 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C
	จุดวาบไฟ	44 °C (closed cup)
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	แปรง, เครื่องพ่น
	ตัวทำละลายที่แนะนำ	• น้ำมันสนตราหัวสิงห์ เกรด 3A เบอร์ T21 • น้ำมันชักแห้งตราหัวสิงห์ เกรด 2A เบอ T22 • น้ำมันผสมสีอเนกประสงค์ เอทีเอ็ม เบอร์ A850-350
	การเจือจาง	ผสมด้วยตัวทำละลายที่แนะนำ ด้วยอัตราส่วน 10 – 15% สำหรับการทา (โดยปริมาตร) 30 – 35% สำหรับการพ่น (โดยปริมาตร)
	ระยะเวลาการแห้งตัวที่อุณหภูมิ 25°C	• แห้งแตะได้ 3 - 4 ชั่วโมง • แห้งทาทับได้ 6 - 8 ชั่วโมง • แห้งใช้งานได้ 72 ชั่วโมง

ระบบการทาสี	**การเตรียมพื้นผิว:**	
	พื้นผิวเหล็ก	• <u>พื้นผิวเหล็กเก่า:</u> ขัดลอกสีเก่ารวมทั้งคราบสนิมออกให้หมด ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งพื้นผิว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ • <u>พื้นผิวเหล็กใหม่:</u> ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สนิม และคราบไข ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งพื้นผิว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ
	พื้นผิวไม้	• <u>พื้นผิวไม้เก่า:</u> ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด รวมทั้งคราบสกปรกต่างๆ ทำความสะอาดพื้นผิวและทิ้งไว้ให้แห้ง • <u>พื้นผิวไม้ใหม่:</u> ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งพื้นผิว จากนั้นทำความสะอาด เพื่อให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ
	การทารองพื้น:	
	พื้นผิวเหล็ก	รองพื้นด้วย เอทีเอ็ม สีรองพื้นกันสนิมแดง เบอร์ 1024 หรือ สีรองพื้นกันสนิมเทา เบอร์ 1040 จำนวน 1 – 2 เที่ยว
	พื้นผิวไม้	รองพื้นด้วย เอทีเอ็ม สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ 1600 จำนวน 1 – 2 เที่ยว
	การทาทับหน้า:	
	พ่นหรือทาด้วย**เอทีเอ็ม สีเคลือบแอลคีด** จำนวน 2 เที่ยว โดยเว้นระยะการทาระหว่างชั้น 6 – 8 ชั่วโมง และทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนใช้งาน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความชื้นขณะที่ปฏิบัติงาน)	
การคลุมพื้นที่ผิว (ตามทฤษฎี)	30 - 45 ตร.ม. / แกลลอน/ เที่ยว (ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว ความเป็นรูพรุน และเทคนิคการทา)	
การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี <u>เก็บให้ห่างจากความร้อน/ ประกายไฟ/ เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่</u> หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม	

ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก สารระเหย ห้ามสูดดม ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สวมถุงมือป้องกัน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์/ โรงพยาบาลทันที หากผู้ป่วยสูญเสียการควบคุม และ/ หรือหมดสติ ให้รีบนำส่งแพทย์/ โรงพยาบาลทันที หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
การบรรจุ	0.875 ลิตร/ 3.5 ลิตร
การปฏิเสธสิทธิ:	*ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*