

<p>คุณสมบัติ</p>	<p>เอทีเอ็ม น้ำยาลอกสี เบอร์ PR-600 ผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับงานลอกสี และสารเคลือบอื่นๆ โดยสามารถใช้ได้ทั้งกับงานสีน้ำและสีน้ำมัน เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ ตัวน้ำยาสามารถซึมลึกเข้าสู่ชั้นฟิล์ม จึงทำให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ฟิล์มสีหลุดลอกออกได้ง่าย ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย</p>														
<p>การใช้งาน</p>	<p>ใช้ลอกฟิล์มสีเก่า เช่น สีเคลือบแอลคีด, แลคเกอร์, วาร์นิช, อีพ็อกซี, โพลียูรีเทน เป็นต้น โดยสามารถใช้งานกับพื้นผิวได้หลากหลาย เช่น ไม้, คอนกรีต, ปูนฉาบ, งานเหล็ก และอื่นๆ</p>														
<p>ข้อมูลทางเทคนิค</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="467 709 902 772"> <p>ชนิดผลิตภัณฑ์</p> </td> <td data-bbox="902 709 1567 772"> <p>สารผสมเมทิลีนคลอไรด์</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 772 902 835"> <p>ลักษณะภายนอก</p> </td> <td data-bbox="902 772 1567 835"> <p>ของเหลวขุ่นขึ้น</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 835 902 898"> <p>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)</p> </td> <td data-bbox="902 835 1567 898"> <p>1.10 – 1.20 ที่อุณหภูมิ 25 °C</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 898 902 961"> <p>ความหนืด</p> </td> <td data-bbox="902 898 1567 961"> <p>C – D (Gardner bubble viscometers) ที่อุณหภูมิ 25 °C</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 961 902 1024"> <p>จุดวาบไฟ</p> </td> <td data-bbox="902 961 1567 1024"> <p>24 - 25 °C (closed cup)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 1024 902 1108"> <p>อุปกรณ์ที่ใช้งาน</p> </td> <td data-bbox="902 1024 1567 1108"> <p>แปรง, ลูกกลิ้ง, เกรียง</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 1108 902 1251"> <p>ระยะเวลาในการลอกสี</p> </td> <td data-bbox="902 1108 1567 1251"> <p>20 – 25 นาที (ระยะเวลาในการลอกสี อาจนานกว่าที่ระบุ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของฟิล์มสี ความหนาของชั้นฟิล์ม และชนิดพื้นผิวที่ใช้งาน)</p> </td> </tr> </table>	<p>ชนิดผลิตภัณฑ์</p>	<p>สารผสมเมทิลีนคลอไรด์</p>	<p>ลักษณะภายนอก</p>	<p>ของเหลวขุ่นขึ้น</p>	<p>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)</p>	<p>1.10 – 1.20 ที่อุณหภูมิ 25 °C</p>	<p>ความหนืด</p>	<p>C – D (Gardner bubble viscometers) ที่อุณหภูมิ 25 °C</p>	<p>จุดวาบไฟ</p>	<p>24 - 25 °C (closed cup)</p>	<p>อุปกรณ์ที่ใช้งาน</p>	<p>แปรง, ลูกกลิ้ง, เกรียง</p>	<p>ระยะเวลาในการลอกสี</p>	<p>20 – 25 นาที (ระยะเวลาในการลอกสี อาจนานกว่าที่ระบุ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของฟิล์มสี ความหนาของชั้นฟิล์ม และชนิดพื้นผิวที่ใช้งาน)</p>
<p>ชนิดผลิตภัณฑ์</p>	<p>สารผสมเมทิลีนคลอไรด์</p>														
<p>ลักษณะภายนอก</p>	<p>ของเหลวขุ่นขึ้น</p>														
<p>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)</p>	<p>1.10 – 1.20 ที่อุณหภูมิ 25 °C</p>														
<p>ความหนืด</p>	<p>C – D (Gardner bubble viscometers) ที่อุณหภูมิ 25 °C</p>														
<p>จุดวาบไฟ</p>	<p>24 - 25 °C (closed cup)</p>														
<p>อุปกรณ์ที่ใช้งาน</p>	<p>แปรง, ลูกกลิ้ง, เกรียง</p>														
<p>ระยะเวลาในการลอกสี</p>	<p>20 – 25 นาที (ระยะเวลาในการลอกสี อาจนานกว่าที่ระบุ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของฟิล์มสี ความหนาของชั้นฟิล์ม และชนิดพื้นผิวที่ใช้งาน)</p>														
<p>วิธีการใช้งาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • พื้นผิวที่ต้องการใช้งาน ต้องแห้งและสะอาด • ทาน้ำยาลอกสี เอทีเอ็ม ลงบนฟิล์มสีที่ต้องการลอกออก • ทิ้งไว้ประมาณ 20 – 25 นาที หรือจนกว่าฟิล์มจะเริ่มพองตัว และลอกออกจากพื้นผิว • ใช้เกรียงขูดลอกสีเก่าออกให้หมด และทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำสะอาด หรือตัวทำละลายที่เหมาะสม • ปลดปล่อยพื้นผิวให้แห้งสนิท ก่อนเริ่มใช้งาน หรือทาสีใหม่ <p>ข้อควรระวัง :</p> <ul style="list-style-type: none"> • บรรจุภัณฑ์ภายใต้ความดัน ห้ามเขย่า • ควรใช้ความระมัดระวังขณะเปิดฝาภาชนะบรรจุ และค่อยๆ เปิดฝาเพื่อป้องกันอันตรายจากแรงดันภายในกระป๋อง 														
<p>การคลุมพื้นที่ผิว (ตามทฤษฎี)</p>	<p>20 - 25 ตร.ม. / แกลลอน (ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว ชนิดและความหนาของฟิล์ม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้งาน)</p>														

เอกสารข้อมูลทางวิชาการ

Date of issue: 25.12.2025

Version: 2.0

<p>การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ์</p>	<p>อายุการเก็บรักษา 3 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความร้อน/ ประกายไฟ/ เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสถานะที่เหมาะสม</p>
<p>ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก สารระเหย ห้ามสูดดม ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สวมถุงมือป้องกัน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์/ โรงพยาบาลทันที หากผู้ป่วยสูญเสียการควบคุม และ/ หรือหมดสติ ให้รีบนำส่งแพทย์/ โรงพยาบาลทันที หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม</p>
<p>การบรรจุ</p>	<p>0.3 กก./ 1 กก./ 3.5 กก.</p>
<p>การปฏิเสธสิทธิ:</p>	<p>ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสถานะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</p>