

U-90

228

WATERPROOF CEMENT 2K

ซีเมนต์ทากันซึม



กันรั่วซึม



• กันรั่วซึมคุณภาพสูง • ยึดหยุ่นสูงดัดงอได้ • ใช้ได้กับทุกผิวคอนกรีต

ยู-90

ซีเมนต์

ทากันซึม

ชนิด 2 ส่วน



U-90 ซีเมนต์ทากันซึม 228 เป็นวัสดุทากันซึมชนิดซีเมนต์ 2 ส่วน คือ ส่วนซีเมนต์ (Part A) และส่วน น้ำยาเคมี - อะคริลิโพลีเมอร์ (Part B) สามารถนำส่วนผสมดังกล่าวไปใช้ทาบนพื้นผิวที่ต้องการให้ฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะแน่น ป้องกันการรั่วซึมของโครงสร้างอาคารได้เป็นอย่างดี ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เหมาะกับ



อ่างเก็บน้ำ



สระว่ายน้ำ



ห้องน้ำ



อุโมงค์

ระเบียง บ่อฉล็ด หรือโครงสร้างอาคารที่มีการสัมผัสเกลือหรือเสี่ยงต่อการแตกร้าว

การใช้งาน



1

พื้นผิวที่สกปรกให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดและปราศจากสิ่งสกปรก และควรทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และเศษวัสดุต่างๆ ส่วนพื้นผิวที่ผ่านการใช้งานมาแล้วหรือมีรอยแตกร้าวควรทำการซ่อมแซมก่อนทำการติดตั้ง และควรทำพื้นผิวให้แห้งก่อนเริ่มใช้งาน



2

ผสม U-90 ซีเมนต์ทากันซึม 228 ในอัตราส่วน ส่วน A - 3.5 : ส่วน B - 1 (โดยน้ำหนัก) จากนั้นพักส่วนผสมทิ้งไว้เป็นเวลา 5-10 นาที โดยประมาณ ก่อนนำไปใช้งาน เพื่อลดฟองอากาศ (ห้ามผสมน้ำหรือสารเคมีใดๆ ลงไปในส่วนผสมโดยเด็ดขาด)



3

ทาสีผสมลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง หรือฉาบด้วยเกรียง โดยทาไปในทิศทางเดียวกัน ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2-4 ชั่วโมง จากนั้นทำการทาสีชั้นที่ 2 โดยให้ทิศทางตั้งฉากกับชั้นที่ 1 ทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลาอย่างน้อย 3-7 วัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ข้อมูลจำเพาะ

การคลุมพื้นที่ผิว	3 ตร.ม./ถุง หรือ ประมาณ 350 กรัม/ตร.ม. ต่อการฉาบ 3 ครั้ง	การรักษา	หลังการใช้งานควรปิดปากถุงให้แน่น เก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่มีความชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อควรระวัง	ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนังหรือการสูดดม หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที	อายุการใช้งาน	ระยะเวลาในการใช้งานหลังผสมน้ำ : 60 นาที

ข้อแนะนำ

• ไม่ควรผสมนานจนเกินไป เพราะจะทำให้เนื้อปูนแห้งตัวเร็วขึ้น • ไม่ควรผสมร่วมกับส่วนผสมที่เหลือ เพราะจะไปเร่งการแห้งตัวของเนื้อปูน • บริเวณที่ฉาบจะต้องสะอาดและปราศจากสิ่งสกปรก • หลังจากผสมน้ำแล้วควรใช้งานให้หมด ตามระยะเวลาที่กำหนด (60 นาที) • เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคารเท่านั้น



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ถนนพหลโยธิน ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakan 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS .COM
LINE @URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS