

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เอทีเอ็ม เบอร์ A1000

เอกสารเลขที่ /012014TH

คุณสมบัติ	ผลิตขึ้นจากอะครีลิกคุณภาพพิเศษ มีคุณสมบัติในการป้องกันความเป็นด่างจากพื้นผิวปูนฉาบ และต้านทานเชื้อราได้ดี ช่วยเสริมการยึดเกาะระหว่างสีทับหน้ากับพื้นผิวได้เป็นอย่างดี ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน																													
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทารองพื้น ผนังหรือฝ้าเพดาน ภายนอกหรือภายในอาคาร บนผนังคอนกรีต, ผนังก่ออิฐ, ปูนฉาบ, ปูนปลาสเตอร์ และวัสดุอื่นๆ มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการป้องกันความเป็นด่าง เพื่อไม่ให้ฟิล์มสีเกิดความเสียหายหรือลอกหล่อน																													
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>:</td><td>อะครีลิกโพลิเมอร์</td></tr><tr><td>สี</td><td>:</td><td>ขาว</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์ม</td><td>:</td><td>เหมือนเปลือกไข่</td></tr><tr><td>ความถ่วงจำเพาะ</td><td>:</td><td>1.4 – 1.5</td></tr><tr><td>ความหนืด</td><td>:</td><td>105 - 110 เซนติพอยท์ ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr><tr><td>อุปกรณ์ที่ใช้ทา</td><td>:</td><td>แปรง – ลูกกลิ้ง – สเปรย์พ่น</td></tr><tr><td>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>- แห้งแตะได้</td><td>:</td><td>20 – 30 นาที</td></tr><tr><td>- แห้งทาทับได้</td><td>:</td><td>1 – 2 ชั่วโมง</td></tr></table>			ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะครีลิกโพลิเมอร์	สี	:	ขาว	ลักษณะฟิล์ม	:	เหมือนเปลือกไข่	ความถ่วงจำเพาะ	:	1.4 – 1.5	ความหนืด	:	105 - 110 เซนติพอยท์ ที่อุณหภูมิ 25 °C	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง – ลูกกลิ้ง – สเปรย์พ่น	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C			- แห้งแตะได้	:	20 – 30 นาที	- แห้งทาทับได้	:	1 – 2 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะครีลิกโพลิเมอร์																												
สี	:	ขาว																												
ลักษณะฟิล์ม	:	เหมือนเปลือกไข่																												
ความถ่วงจำเพาะ	:	1.4 – 1.5																												
ความหนืด	:	105 - 110 เซนติพอยท์ ที่อุณหภูมิ 25 °C																												
อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง – ลูกกลิ้ง – สเปรย์พ่น																												
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C																														
- แห้งแตะได้	:	20 – 30 นาที																												
- แห้งทาทับได้	:	1 – 2 ชั่วโมง																												
ระบบการทาสี	พื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งให้แห้งตัวประมาณ 30 วันก่อนทำการทาสี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและสีซีดจาง ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นผง, คราบไขมัน รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ <table><tr><td colspan="2">- รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เอทีเอ็ม เบอร์ A1000</td><td>1 เที่ยว</td></tr><tr><td>ภายในอาคาร</td><td>ทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิกภายใน เอทีเอ็ม</td><td>2 เที่ยว</td></tr><tr><td>ภายนอกอาคาร</td><td>ทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิกภายนอก เอทีเอ็ม</td><td>2 เที่ยว</td></tr></table>			- รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เอทีเอ็ม เบอร์ A1000		1 เที่ยว	ภายในอาคาร	ทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิกภายใน เอทีเอ็ม	2 เที่ยว	ภายนอกอาคาร	ทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิกภายนอก เอทีเอ็ม	2 เที่ยว																		
- รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เอทีเอ็ม เบอร์ A1000		1 เที่ยว																												
ภายในอาคาร	ทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิกภายใน เอทีเอ็ม	2 เที่ยว																												
ภายนอกอาคาร	ทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิกภายนอก เอทีเอ็ม	2 เที่ยว																												
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	35 - 40 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว																													
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม																													
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหาร อย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำ																													
ขนาดบรรจุภัณฑ์	3.6 ลิตร และ 18 ลิตร																													

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163