



URAI PAINTS

www.uraipaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

## กาแลนท์ สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอก

เอกสารเลขที่ .....

คุณสมบัติ	กาแลนท์ สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอก ผลิตจากอะคริลิคโพลิเมอร์และผงสีคุณภาพ พร้อมสารป้องกันเชื้อราและตัวไคร่น้ำ ให้ฟิล์มสีที่เรียบสวยงาม ปกปิดได้เป็นอย่างดี ปราศจากสาร ปูนหินในความปลดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย																														
ลักษณะการใช้งาน	เนาะสำหรับการใช้ทาตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร สามารถใช้ได้กับพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต ผนังก่ออิฐ แล้ววัสดุอื่นๆ																														
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>:</td><td>อะคริลิกโพลิเมอร์</td></tr><tr><td>ลักษณะ</td><td>:</td><td>ของเหลวข้น เนดสีตามแคตตาล็อก</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์ม</td><td>:</td><td>ด้าน</td></tr><tr><td>pH</td><td>:</td><td>8 - 10</td></tr><tr><td>ความถ่วงจำเพาะ</td><td>:</td><td>1.400 – 1.700</td></tr><tr><td>Solid content</td><td>:</td><td>ไม่มีค่าทดสอบ</td></tr><tr><td>ความหนืด</td><td>:</td><td>105 - 110 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr><tr><td>อุปกรณ์ที่ใช้ทา</td><td>:</td><td>แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น</td></tr><tr><td>การเจือจาง</td><td>:</td><td>ผสมน้ำสะอาด 10-15 %</td></tr><tr><td>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td><td>:</td><td>- แห้งเต็มได้ 30 - 60 นาที - แห้งทาทับได้ 2 - 3 ชั่วโมง</td></tr></table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะคริลิกโพลิเมอร์	ลักษณะ	:	ของเหลวข้น เนดสีตามแคตตาล็อก	ลักษณะฟิล์ม	:	ด้าน	pH	:	8 - 10	ความถ่วงจำเพาะ	:	1.400 – 1.700	Solid content	:	ไม่มีค่าทดสอบ	ความหนืด	:	105 - 110 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น	การเจือจาง	:	ผสมน้ำสะอาด 10-15 %	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งเต็มได้ 30 - 60 นาที - แห้งทาทับได้ 2 - 3 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะคริลิกโพลิเมอร์																													
ลักษณะ	:	ของเหลวข้น เนดสีตามแคตตาล็อก																													
ลักษณะฟิล์ม	:	ด้าน																													
pH	:	8 - 10																													
ความถ่วงจำเพาะ	:	1.400 – 1.700																													
Solid content	:	ไม่มีค่าทดสอบ																													
ความหนืด	:	105 - 110 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C																													
อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น																													
การเจือจาง	:	ผสมน้ำสะอาด 10-15 %																													
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งเต็มได้ 30 - 60 นาที - แห้งทาทับได้ 2 - 3 ชั่วโมง																													
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"><li>การเตรียมพื้นผิว</li></ul> <p>พื้นผิวปูนใหม่: ควรทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผงซีเมนต์และคราบไขมัน</p> <p>พื้นผิวปูนเก่า: ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ถ้ามีคราบเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องกำจัดออก ล้างให้สะอาดด้วยไว้ให้แห้ง จากนั้นทาหรือพ่น LOBSTER Shield Mold Wash L715 โดยไม่ต้องผสมน้ำทิ้งไว้ 24 ชม. และล้างพื้นผิวด้วยน้ำอีกครั้ง ปล่อยให้แห้ง 2-3 วัน ก่อนทาสีทับ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>การทาสีร่องพื้น</li></ul> <p>พื้นผิวปูนใหม่: ทาสีร่องพื้นปูนใหม่กันด่าง กาแลนท์ เบอร์ EX-300 1 เที่ยง</p> <p>พื้นผิวปูนเก่า: ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่าสูตรน้ำ กาแลนท์ เบอร์ V-1100 1 เที่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>การทาสีทับหน้า</li></ul> <p>ทาสีน้ำอะคริลิกสำหรับภายนอก กาแลนท์ อายุน้ำอย 2 ครั้ง เว้นระยะการทาสีระหว่างชั้น 2-3 ชั่วโมง หลังจากที่ฟิล์มสีขึ้นแล้วแห้งแล้ว</p>																														
การเคลือบพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	35-40 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยง																														

การปฏิเสธสิทธิ์: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งที่นี่ได้ นอกจักคุณภาพของสีที่ทำน้ำ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสุทร 11 (แยก 3) ถนน สุทรได, ยานนาวา, เขตสุทรฯ กรุงเทพ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS

www.uraipaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

## กาแลนท์ สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอก

เอกสารเลขที่ .....

การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) หลักเลี้ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือครัวปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาพที่เหมาะสม อาทิตย์ถ่ายเทศาดวาก
ข้อมูลความปลอดภัย ศุลกา莫名ัย และสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"><li>ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก</li><li>ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก</li><li>หลักเลี้ยงการสัมผัสสกุกมิวนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้</li><li>หากสัมผัสสกุกมิวนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำบริโภคจำนวนมาก</li><li>หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที</li><li>ห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหาร</li><li>หลักเลี้ยงการป้องกันสารเคมีสิ่งแวดล้อม</li></ul>
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.236 ลิตร (เฉพาะสีขาว) / 0.9 ลิตร (เฉพาะสีขาว) / 3.6 ลิตร / 10 ลิตร / 18 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ์: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้สึกของผู้ใช้ในบ้าน และประสบการณ์ผู้ใช้มา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาพที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสุทร 11 (แยก 3) ถนน สุทราราษฎร์, กรุงเทพ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163