



URAI PAINTS

www.uraipaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

กาแลนท์ สีน้ำอะคริลิกสำหรับภายนอก

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	กาแลนท์ สีน้ำอะคริลิกสำหรับภายนอก ผลิตจากอะคริลิกโพลิเมอร์ พร้อมสารป้องกันเชื้อราและตัวไคร่น้ำ ปลดภัยไว้สารปeroxide และสารตะกั่ว ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมต่อการใช้งานภายนอกอาคาร ให้พิล์มสีที่เรียบสวยงาม ปกปิดพื้นผิวได้เป็นอย่างดี และให้การยึดเกาะได้แน่นอย่างมีประสิทธิภาพ																														
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสมสำหรับการใช้ทาตกแต่งภายนอกอาคาร สามารถใช้ได้กับพื้นผิวปูนชาม คอนกรีต ผังซีเมนต์ ผังก่ออิฐ แล้ววัสดุอื่นๆ																														
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>:</td><td>อะคริลิกโพลิเมอร์</td></tr><tr><td>ลักษณะ</td><td>:</td><td>ของเหลวข้น เนื้อสีตามแคตตาล็อก</td></tr><tr><td>ลักษณะพิล์ม</td><td>:</td><td>ด้าน</td></tr><tr><td>pH</td><td>:</td><td>8 - 10</td></tr><tr><td>ความถ่วงจำเพาะ</td><td>:</td><td>1.400 – 1.700</td></tr><tr><td>Solid content</td><td>:</td><td>ไม่มีค่าทดสอบ</td></tr><tr><td>ความหนืด</td><td>:</td><td>105 - 110 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr><tr><td>อุปกรณ์ที่ใช้ทา</td><td>:</td><td>แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น</td></tr><tr><td>การเจือจาง</td><td>:</td><td>ผสมน้ำสะอาด 10-15 %</td></tr><tr><td>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td><td>:</td><td>- แห้งเต็มได้ 30 - 60 นาที - แห้งหากำบังได้ 2 - 3 ชั่วโมง</td></tr></table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะคริลิกโพลิเมอร์	ลักษณะ	:	ของเหลวข้น เนื้อสีตามแคตตาล็อก	ลักษณะพิล์ม	:	ด้าน	pH	:	8 - 10	ความถ่วงจำเพาะ	:	1.400 – 1.700	Solid content	:	ไม่มีค่าทดสอบ	ความหนืด	:	105 - 110 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น	การเจือจาง	:	ผสมน้ำสะอาด 10-15 %	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งเต็มได้ 30 - 60 นาที - แห้งหากำบังได้ 2 - 3 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะคริลิกโพลิเมอร์																													
ลักษณะ	:	ของเหลวข้น เนื้อสีตามแคตตาล็อก																													
ลักษณะพิล์ม	:	ด้าน																													
pH	:	8 - 10																													
ความถ่วงจำเพาะ	:	1.400 – 1.700																													
Solid content	:	ไม่มีค่าทดสอบ																													
ความหนืด	:	105 - 110 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C																													
อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น																													
การเจือจาง	:	ผสมน้ำสะอาด 10-15 %																													
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งเต็มได้ 30 - 60 นาที - แห้งหากำบังได้ 2 - 3 ชั่วโมง																													
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none">การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวปูนใหม่: ควรทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผงซีเมนต์ และคราบไขมัน พื้นผิวปูนเก่า: ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ถ้ามีคราบเชื้อราหรือตัวไคร่น้ำต้องกำจัดออก ล้างให้สะอาดด้วยน้ำที่ใส่ยาล้างจานน้ำยาหรือพ่น LOBSTER Shield Mold Wash L715 โดยไม่ต้องผสมน้ำทึ่งไว้ 24 ชม. แล้วล้างพื้นผิวทั่วไปด้วยน้ำอีกครั้ง ปล่อยให้แห้ง 2-3 วัน ก่อนทาสีทับการทาสีร่องพื้น พื้นผิวปูนใหม่: ทาสีร่องพื้นปูนใหม่กันด่าง กาแลนท์ เบอร์ EX-300 1 เที่ยง พื้นผิวปูนเก่า: ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่าสูตรน้ำ กาแลนท์ เบอร์ V-1100 1 เที่ยงการทาสีทับหน้า ทาสีน้ำอะคริลิกสำหรับภายนอก กาแลนท์ อย่างน้อย 2 ครั้ง เว้นระยะการทาสีระหว่างทั้งสองชั้น 2-3 ชั่วโมง หลังจากที่พิล์มสีขึ้นแล้วแห้งแล้ว																														
การคุณพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	35-40 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยง																														

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งที่นี่ได้ นอกจักคุณภาพของสีที่ทำน้ำ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสุทร 11 (แยก 3) ถนน สุทรได, ยานนาวา, เขตสุทรฯ กรุงเทพ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS

www.uraipaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

กาแลนท์ สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายใน

เอกสารเลขที่

การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) หลังเลี้ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาพที่เหมาะสม อาทิตย์ถ่ายเทศาดวาก
ข้อมูลความปลอดภัย ศุลกา莫名ัย และสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none">ควรเก็บให้พ้นมือเด็กใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหลังเลี้ยงการสัมผัสสูกมิวนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้หากสัมผัสสูกมิวนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำบริเวณมากหากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาทีห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหารหลังเลี้ยงการปล่อยสารสูงสีสิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.9 ลิตร (เฉพาะสีขาว) / 3.6 ลิตร / 18 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ์: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้สึกของผู้ใช้ในบ้าน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาพที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสุทร 11 (แยก 3) ถนน สุทราราษฎร์, กรุงเทพ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163