



ที่วี สีน้ำอะคริลิกสำหรับภายนอก

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	ที่วี สีน้ำอะคริลิกสำหรับภายนอก ผลิตจากอะคริลิคโพลิเมอร์และผงสีคุณภาพ ให้เนื้อสีมาก ท้าง่าย เมื่อความประหด ให้ฟล์มสีแบบด้านเรียบสวยงาม ปักป้องพื้นผิวจากเชือราและตะไคร่ น้ำ																														
ลักษณะการใช้งาน	แนะนำสำหรับการใช้ทาติดแต่งภายนอกและภายในอาคาร สามารถใช้ได้กับพื้นผิวปูนดาน คอนกรีต ผนังก่ออิฐ แล้ววัสดุอื่นๆ																														
ข้อมูลทางเทคนิค	<table> <tbody> <tr> <td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>:</td><td>อะคริลิคโพลิเมอร์</td></tr> <tr> <td>ลักษณะ</td><td>:</td><td>ของเหลวข้น สีขาว</td></tr> <tr> <td>ลักษณะฟล์ม</td><td>:</td><td>ด้าน</td></tr> <tr> <td>pH</td><td>:</td><td>8 - 10</td></tr> <tr> <td>ความถ่วงจำเพาะ</td><td>:</td><td>1.400 – 1.700</td></tr> <tr> <td>Solid content</td><td>:</td><td>ไม่มีค่าทดสอบ</td></tr> <tr> <td>ความหนืด</td><td>:</td><td>105 - 110 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr> <tr> <td>อุปกรณ์ที่ใช้ทา</td><td>:</td><td>แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น</td></tr> <tr> <td>การเจือจาง</td><td>:</td><td>ผสมน้ำสะอาด 10 %</td></tr> <tr> <td>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td><td>:</td><td>- แห้งเต็มได้ 30 - 60 นาที - แห้งทาทับได้ 2 - 3 ชั่วโมง</td></tr> </tbody> </table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะคริลิคโพลิเมอร์	ลักษณะ	:	ของเหลวข้น สีขาว	ลักษณะฟล์ม	:	ด้าน	pH	:	8 - 10	ความถ่วงจำเพาะ	:	1.400 – 1.700	Solid content	:	ไม่มีค่าทดสอบ	ความหนืด	:	105 - 110 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น	การเจือจาง	:	ผสมน้ำสะอาด 10 %	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งเต็มได้ 30 - 60 นาที - แห้งทาทับได้ 2 - 3 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะคริลิคโพลิเมอร์																													
ลักษณะ	:	ของเหลวข้น สีขาว																													
ลักษณะฟล์ม	:	ด้าน																													
pH	:	8 - 10																													
ความถ่วงจำเพาะ	:	1.400 – 1.700																													
Solid content	:	ไม่มีค่าทดสอบ																													
ความหนืด	:	105 - 110 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C																													
อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น																													
การเจือจาง	:	ผสมน้ำสะอาด 10 %																													
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งเต็มได้ 30 - 60 นาที - แห้งทาทับได้ 2 - 3 ชั่วโมง																													
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวปูนใหม่: ควรทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผงซีเมนต์และคราบไขมัน พื้นผิวปูนเก่า: ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ถ้ามีคราบเชื้อรากหรือตะไคร่น้ำต้องกำจัดออก ล้างให้สะอาดด้วยไว้ให้แห้ง การทาสีรองพื้น พื้นผิวปูนใหม่: ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 เที่ยว พื้นผิวปูนเก่า: ทาหน้าayerของพื้นปูนทับสีเก่า 1 เที่ยว การทาสีทับหน้า ทาสีน้ำอะคริลิกสำหรับภายนอก ที่วี อย่างน้อย 2 ครั้ง เว้นระยะเวลาสีระหว่างชั้น 2-3 ชั่วโมง หลังจากที่พื้นสีเข้มแล้ว 																														
การคุณพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	35-40 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยง																														

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งที่นี่ได้ นอกจกคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



URAI PAINTS

www.uraipaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

ที่วี สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอก

เอกสารเลขที่

การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) หลังเลี้ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาพที่เหมาะสม อาทิตย์ถ่ายเทศาดาก
ข้อมูลความปลอดภัย ศุลกา莫名ัย และสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none">ควรเก็บให้พ้นมือเด็กใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหลังเลี้ยงการสัมผัสสูกมิวนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้หากสัมผัสสูกมิวนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำบริโภคจำนวนมากหากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาทีห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหารหลังเลี้ยงการปล่อยสารสูงสีสิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	3.6 ลิตร / 18 ลิตร (มีเฉพาะสีขาวทั้ง 2 ขนาด)

การปฏิเสธสิทธิ์: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้สึกของบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาพที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสุทร 11 (แยก 3) ถนน สุทราราษฎร์, กรุงเทพ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163