



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็ม สเปรย์ สำหรับงานอเนกประสงค์

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม สเปรย์ ผลิตจากไนโตรเซลลูโลส และอะครีลิคเรซินชนิดพิเศษ ให้คุณสมบัติแห้งเร็ว फिल्मสีเรียบสวยงาม ปกปิดพื้นผิวกลมมิดได้เนียนเรียบ ยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ให้ความคงทนยาวนาน																					
ลักษณะการใช้งาน	สีสเปรย์ สีสำหรับใช้งานอเนกประสงค์ สามารถใช้ตกแต่งชิ้นงานต่างๆ ได้ทุกพื้นผิว เช่น เหล็ก พลาสติก คอนกรีต หรือไม้ เป็นต้น																					
ข้อมูลทางเทคนิค	<table border="1"> <tr> <td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td> <td>:</td> <td>ไนโตรเซลลูโลส และอะครีลิค เรซิน</td> </tr> <tr> <td>ลักษณะ</td> <td>:</td> <td>สีละอองลอย (สเปรย์) เจดสีตามแคตตาล็อก</td> </tr> <tr> <td>ลักษณะฟิล์ม</td> <td>:</td> <td>เงา/ด้าน</td> </tr> <tr> <td>ความหนืด (Ford cup No.4)</td> <td>:</td> <td>12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C</td> </tr> <tr> <td>จุดวาบไฟ</td> <td>:</td> <td>- 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)</td> </tr> <tr> <td>ความดัน</td> <td>:</td> <td>4.5 - 5 กก./ซม.² ที่อุณหภูมิ 30 °C</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td> <td>:</td> <td>- แห้งแตะได้ 15 นาที - แห้งทาทับได้ 1 ชั่วโมง</td> </tr> </table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	ไนโตรเซลลูโลส และอะครีลิค เรซิน	ลักษณะ	:	สีละอองลอย (สเปรย์) เจดสีตามแคตตาล็อก	ลักษณะฟิล์ม	:	เงา/ด้าน	ความหนืด (Ford cup No.4)	:	12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C	จุดวาบไฟ	:	- 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)	ความดัน	:	4.5 - 5 กก./ซม. ² ที่อุณหภูมิ 30 °C	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 15 นาที - แห้งทาทับได้ 1 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	ไนโตรเซลลูโลส และอะครีลิค เรซิน																				
ลักษณะ	:	สีละอองลอย (สเปรย์) เจดสีตามแคตตาล็อก																				
ลักษณะฟิล์ม	:	เงา/ด้าน																				
ความหนืด (Ford cup No.4)	:	12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C																				
จุดวาบไฟ	:	- 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)																				
ความดัน	:	4.5 - 5 กก./ซม. ² ที่อุณหภูมิ 30 °C																				
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 15 นาที - แห้งทาทับได้ 1 ชั่วโมง																				
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> • พื้นผิวที่จะพ่นต้องสะอาด แห้ง ปราศจากสนิม ฝุ่นและคราบไขมัน • ก่อนใช้เขย่าสีในกระป๋องให้ทั่ว ประมาณ 2 นาที ในขณะที่ทำการพ่นสี ควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ • พ่นให้ห่างจากวัตถุที่จะพ่นประมาณ 1 ฟุต • เพื่อให้ผลงานดีขึ้น ควรพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นบางๆ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วจึงพ่นทับครั้งที่ 2 • เสร็จแล้วล้างหัวพ่นโดยคว่ำกระป๋อง และพ่นลมเปล่าออกเล็กน้อย 																					
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	1.2 -1.5 ตร.ม. / เทียว / กระป๋อง (270 กรัม)																					
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 3 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิช่วง 25 - 30 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก และห่างจากสารไวไฟทุกชนิด																					

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร) กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



เอทีเอ็ม สเปรย์ สำหรับงานอเนกประสงค์

เอกสารเลขที่

ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none">● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก● ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/ เปลวไฟ/ ประกายไฟ/ ห้ามสูบบุหรี่● ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก● ห้ามฉีดเป็นละอองฝอยบนเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดการติดไฟอื่นๆ● หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที● ห้ามดื่มแท่งหรือเผากระป๋องหลังการใช้● หลีกเลี่ยงการทิ้งกระป๋องหรือสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	270 กรัม

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาพที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า