



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็ม สเปรย์ สีรองพื้น

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม สเปรย์ สีรองพื้น สำหรับงานรองพื้นอเนกประสงค์ ผลิตจากไนโตรเซลลูโลส และอะคริลิกเรซินผสมผงสีคุณภาพ ให้คุณสมบัติแห้งเร็ว फिल्मสีเรียบสวย ปกปิดพื้นผิวกลมมิดได้เนียนเรียบ ยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว เสริมการเตรียมพร้อมสำหรับสีทับหน้าได้เป็นอย่างดี																								
ลักษณะการใช้งาน	ใช้เป็นสีรองพื้นก่อนพ่นทับหน้า ด้วยสีสเปรย์ทับหน้าชนิดต่างๆ ที่ต้องการ สามารถใช้รองพื้นได้ทุกสภาพพื้นผิว เช่น เหล็ก พลาสติก คอนกรีต หรือไม้ เป็นต้น																								
ข้อมูลทางเทคนิค	<table> <tr> <td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>:</td><td>ไนโตรเซลลูโลส และอะคริลิก เรซิน</td></tr> <tr> <td>ลักษณะ</td><td>:</td><td>สีละอองลอย (สเปรย์) เจดสีตามแคตตาล็อก</td></tr> <tr> <td>ลักษณะฟิล์ม</td><td>:</td><td>ด้าน</td></tr> <tr> <td>ความหนืด (Ford cup No.4)</td><td>:</td><td>12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr> <tr> <td>จุดวาบไฟ</td><td>:</td><td>- 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)</td></tr> <tr> <td>ความดัน</td><td>:</td><td>4.5 - 5 กก./ซม.² ที่อุณหภูมิ 30 °C</td></tr> <tr> <td rowspan="2">ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td><td>:</td><td>- แห้งแตะได้ 15 นาที</td></tr> <tr> <td>:</td><td>- แห้งทาทับได้ 1 ชั่วโมง</td></tr> </table>		ชนิดผลิตภัณฑ์	:	ไนโตรเซลลูโลส และอะคริลิก เรซิน	ลักษณะ	:	สีละอองลอย (สเปรย์) เจดสีตามแคตตาล็อก	ลักษณะฟิล์ม	:	ด้าน	ความหนืด (Ford cup No.4)	:	12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C	จุดวาบไฟ	:	- 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)	ความดัน	:	4.5 - 5 กก./ซม. ² ที่อุณหภูมิ 30 °C	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 15 นาที	:	- แห้งทาทับได้ 1 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	ไนโตรเซลลูโลส และอะคริลิก เรซิน																							
ลักษณะ	:	สีละอองลอย (สเปรย์) เจดสีตามแคตตาล็อก																							
ลักษณะฟิล์ม	:	ด้าน																							
ความหนืด (Ford cup No.4)	:	12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C																							
จุดวาบไฟ	:	- 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)																							
ความดัน	:	4.5 - 5 กก./ซม. ² ที่อุณหภูมิ 30 °C																							
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 15 นาที																							
	:	- แห้งทาทับได้ 1 ชั่วโมง																							
ระบบการทาสี	1. การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวเหล็ก - พื้นผิวเหล็กเก่า: ขัดลอกสีเก่า รวมทั้งคราบสนิมออกให้หมด ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งผิว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ - พื้นผิวเหล็กใหม่: ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผงสนิม และคราบไข จากนั้นขัดพื้นผิวด้วยกระดาษทรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ พื้นผิวไม้ - พื้นผิวไม้เก่า: ขัดลอกสีเก่า ที่เสื่อมสภาพออกให้หมด รวมทั้งคราบสกปรกต่างๆ ทำความสะอาดพื้นผิวและทิ้งไว้ให้แห้ง - พื้นผิวไม้ใหม่: ขัดตกแต่งผิวให้เรียบร้อย และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ 2. การพ่นสีรองพื้น - ก่อนใช้เขย่าสีในกระป๋องให้ทั่ว ประมาณ 2 นาที ในขณะที่ทำการพ่นสี ควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ - พ่นให้ห่างจากวัตถุที่จะพ่นประมาณ 1 ฟุต - เพื่อให้ผลงานดีขึ้น ควรพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นบางๆ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วจึงพ่นทับครั้งที่ 2 - เสร็จแล้วล้างหัวพ่นโดยคว่ำกระป๋อง และพ่นลมเปล่าออกเล็กน้อย 3. การพ่นสีทับหน้า เลือกใช้สีสเปรย์สำหรับงานทาทับหน้า ชนิดต่างๆตามแบบที่ต้องการ โดยวิธีการพ่นทับหน้า เหมือนวิธีการพ่นสีรองพื้นทุกประการ ตามที่กล่าวไปข้างต้น																								

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.uraipaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็ม สเปรย์ สีรองพื้น

เอกสารเลขที่

การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	1.2 -1.5 ตร.ม. / เทียว / กระป๋อง (270 กรัม)
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 3 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิช่วง 25 - 30 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก และห่างจากสารไวไฟทุกชนิด
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/ เปลวไฟ/ ประกายไฟ/ ห้ามสูบบุหรี่ ● ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● ห้ามฉีดเป็นละอองฝอยบนเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดการติดไฟอื่นๆ ● หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● ห้ามดื่มแท่งหรือเผือกกระป๋องหลังการใช้ ● หลีกเลี่ยงการทิ้งกระป๋องหรือสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	270 กรัม

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163