



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็ม สเปรย์ สีพ่นรถจักรยานยนต์

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม สเปรย์ สีพ่นรถจักรยานยนต์ ผลิตจากไนโตรเซลลูโลส และอะครีลิก เรซินชนิดพิเศษ ให้เนื้อฟิล์มสีประกายบรอนซ์ ช่วยซ่อมแซมและเพิ่มความสวยงามให้โดดเด่นเป็นประกาย แกะชิ้นงาน เสร็จสิ้นได้รวดเร็ว ให้คุณสมบัติแห้งเร็วและยึดเกาะได้ดีเยี่ยม																								
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับงานพ่นตกแต่งหรือซ่อมแซมชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ หรือวัสดุต่างๆ เช่น พลาสติก โลหะ หรือไม้ ให้มีความสวยงามโดดเด่น																								
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>:</td><td>ไนโตรเซลลูโลส และอะครีลิก เรซิน</td></tr><tr><td>ลักษณะ</td><td>:</td><td>สีละอองลอย (สเปรย์) เจดสีตามแคตตาล็อก</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์ม</td><td>:</td><td>เงา</td></tr><tr><td>ความหนืด (Ford cup No.4)</td><td>:</td><td>12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr><tr><td>จุดวาบไฟ</td><td>:</td><td>- 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)</td></tr><tr><td>ความดัน</td><td>:</td><td>4.5 - 5 กก./ซม.² ที่อุณหภูมิ 30 °C</td></tr><tr><td>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td><td>:</td><td>- แห้งแตะได้ 15 นาที</td></tr><tr><td></td><td></td><td>- แห้งทาบได้ 1 ชั่วโมง</td></tr></table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	ไนโตรเซลลูโลส และอะครีลิก เรซิน	ลักษณะ	:	สีละอองลอย (สเปรย์) เจดสีตามแคตตาล็อก	ลักษณะฟิล์ม	:	เงา	ความหนืด (Ford cup No.4)	:	12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C	จุดวาบไฟ	:	- 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)	ความดัน	:	4.5 - 5 กก./ซม. ² ที่อุณหภูมิ 30 °C	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 15 นาที			- แห้งทาบได้ 1 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	ไนโตรเซลลูโลส และอะครีลิก เรซิน																							
ลักษณะ	:	สีละอองลอย (สเปรย์) เจดสีตามแคตตาล็อก																							
ลักษณะฟิล์ม	:	เงา																							
ความหนืด (Ford cup No.4)	:	12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C																							
จุดวาบไฟ	:	- 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)																							
ความดัน	:	4.5 - 5 กก./ซม. ² ที่อุณหภูมิ 30 °C																							
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 15 นาที																							
		- แห้งทาบได้ 1 ชั่วโมง																							
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ กรณีเป็นพื้นผิวเก่า ต้องขัดสีเก่าออกให้เรียบร้อยก่อนทำการพ่นสีรองพื้น การพ่นสีรองพื้น รองพื้นด้วย เอทีเอ็ม สเปรย์ สีรองพื้น เบอร์ A100 ทำการพ่นรองพื้น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นบางๆ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วจึงพ่นทับครั้งที่ 2 แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อทำการพ่นสีทับหน้าต่อไป การพ่นสีทับหน้า พ่นสีทับหน้าด้วยเอทีเอ็ม สเปรย์ สีพ่นรถจักรยานยนต์ ตามวิธีการดังนี้ ● ก่อนใช้เชยาสีในกระป๋องให้ทั่ว ประมาณ 2 นาที ในขณะที่ทำการพ่นสี ควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ ● พ่นให้ห่างจากวัตถุที่จะพ่นประมาณ 1 ฟุต ● เพื่อให้ผลงานดีขึ้น ควรพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นบางๆ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วจึงพ่นทับครั้งที่ 2 ● เสร็จแล้วล้างหัวพ่นโดยคว่ำกระป๋อง และพ่นลมเปล่าออกเล็กน้อย เพื่อให้ชิ้นงานเงางามโดดเด่น ให้พ่นทับด้วยสีสเปรย์เคลียร์ เบอร์ A10 อีกหนึ่งรอบเป็นขั้นตอนสุดท้าย ตามวิธีการฉีดพ่นที่กล่าวไปข้างต้น																								
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	1.2 -1.5 ตร.ม. / เทียน / กระป๋อง (270 กรัม)																								
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 3 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิช่วง 25 - 30 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก และห่างจากสารไวไฟทุกชนิด																								

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็ม สเปรย์ สีพ่นรถจักรยานยนต์

เอกสารเลขที่

ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/ เปลวไฟ/ ประกายไฟ/ ห้ามสูบบุหรี่ • ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • ห้ามฉีดเป็นละอองฝอยบนเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดการติดไฟอื่นๆ • หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • ห้ามดื่มเหล้าหรือเผลอกระป๋องหลังการใช้ • หลีกเลี่ยงการทิ้งกระป๋องหรือสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	270 กรัม

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163