



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็มสเปรย์ อะคริลิกทองคำ เบอร์ G-6000

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	เอทีเอ็มสเปรย์ สีอะคริลิกทองคำ ผลิตจากเรซินสังเคราะห์ ชนิดพิเศษ และผงสีทองคุณภาพเกรดพรีเมียม ให้เนื้อสีมาก พ่นง่าย แห้งไว ให้ฟิล์มสีทองเรียบสวยเงางามเป็นประกายทนทานทุกสภาวะอากาศ สีไม่หลุดลอก่อน แทรกซึมลึกเสริมการยึดเกาะพื้นผิวได้เยี่ยม																								
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับนำไปพ่นตกแต่งชิ้นงาน เช่นงานศิลปะ ของประดับ และงานซ่อมแซมต่างๆ เป็นต้น																								
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>:</td><td>อะคริลิก เรซิน</td></tr><tr><td>ลักษณะ</td><td>:</td><td>สีละอองลอย (สเปรย์) เจดสีตามแคตตาล็อก</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์ม</td><td>:</td><td>เงา</td></tr><tr><td>ความหนืด (Ford cup No.4)</td><td>:</td><td>12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr><tr><td>จุดวาบไฟ</td><td>:</td><td>- 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)</td></tr><tr><td>ความดัน</td><td>:</td><td>4.5 - 5 กก./ซม.² ที่อุณหภูมิ 30 °C</td></tr><tr><td rowspan="2">ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td><td>:</td><td>- แห้งแตะได้ 15 นาที</td></tr><tr><td>:</td><td>- แห้งทาบได้ 1 ชั่วโมง</td></tr></table>		ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะคริลิก เรซิน	ลักษณะ	:	สีละอองลอย (สเปรย์) เจดสีตามแคตตาล็อก	ลักษณะฟิล์ม	:	เงา	ความหนืด (Ford cup No.4)	:	12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C	จุดวาบไฟ	:	- 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)	ความดัน	:	4.5 - 5 กก./ซม. ² ที่อุณหภูมิ 30 °C	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 15 นาที	:	- แห้งทาบได้ 1 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะคริลิก เรซิน																							
ลักษณะ	:	สีละอองลอย (สเปรย์) เจดสีตามแคตตาล็อก																							
ลักษณะฟิล์ม	:	เงา																							
ความหนืด (Ford cup No.4)	:	12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C																							
จุดวาบไฟ	:	- 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)																							
ความดัน	:	4.5 - 5 กก./ซม. ² ที่อุณหภูมิ 30 °C																							
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 15 นาที																							
	:	- แห้งทาบได้ 1 ชั่วโมง																							
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ กรณีเป็นพื้นผิวเก่า ต้องขัดสีเก่าหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆออกให้เรียบร้อยก่อนทำการรองพื้น การรองพื้น รองพื้นด้วย เอทีเอ็มสเปรย์ สีรองพื้นเหลืองอะคริลิกแล็คเกอร์ เบอร์ A118 ทำการพ่นรองพื้น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นบางๆ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วจึงพ่นทับครั้งที่ 2 แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อทำการพ่นสีทับหน้าต่อไป การพ่นสีทับหน้า พ่นสีทับหน้าด้วยเอทีเอ็มสเปรย์ สีอะคริลิกทองคำ เบอร์ G-6000 ● ก่อนใช้เขย่าสีในกระป๋องให้ทั่ว ประมาณ 2 นาที ในขณะที่ทำการพ่นสี ควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ ● พ่นให้ห่างจากวัตถุที่จะพ่นประมาณ 1 ฟุต ● เพื่อให้ผลงานดีขึ้น ควรพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นบางๆ ทิ้งไว้ 30 นาที แล้วจึงพ่นทับครั้งที่ 2 ● เสร็จแล้วล้างหัวพ่นโดยคว่ำกระป๋อง และพ่นลมเปล่าออกเล็กน้อย การเคลือบผิว เพื่อให้ชิ้นงานเงางามโดดเด่นให้พ่นทับด้วย เอทีเอ็มสเปรย์ สีอะคริลิกแล็คเกอร์เงา เบอร์ A 031 เป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยทำการพ่นทับหน้า 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นบางๆ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วจึงพ่นทับครั้งที่ 2 แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นอันเสร็จสิ้น																								
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	1.2 - 1.5 ตร.ม. / เทียน / กระป๋อง (270 กรัม)																								

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็มสเปรย์ อะคริลิคทองคำ เบอร์ G-6000

เอกสารเลขที่

การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 3 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิช่วง 25 - 30 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก และห่างจากสารไวไฟทุกชนิด
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/ เปลวไฟ/ ประกายไฟ/ ห้ามสูบบุหรี่ ● ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● ห้ามฉีดเป็นละอองฝอยบนเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดการติดไฟอื่นๆ ● หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● ห้ามดื่มแท่งหรือเผาทิ้งหรือทิ้งหลังการใช้ ● หลีกเลี่ยงการทิ้งกระป๋องหรือสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	270 กรัม

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163