



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

ทิวีสีสเปรย์สะท้อนแสง

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	ทิวี สีสเปรย์สะท้อนแสง สีสเปรย์สูตรพิเศษ ให้เฉดสีที่สวยงาม สะท้อนแสงได้สูง ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ให้ฟิล์มสีแห้งไว ยึดเกาะพื้นผิวได้แน่น ติดทนยาวนาน อีกทั้งช่วยให้ชิ้นงานมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น																					
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้พ่นทำเครื่องหมาย หรือสัญญาณความปลอดภัย การตกแต่งป้ายโฆษณา โปสเตอร์ หรืองานศิลปะต่างๆ เป็นต้น																					
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>:</td><td>ไนโตรเซลลูโลส และอะครีลิค เรซิน</td></tr><tr><td>ลักษณะ</td><td>:</td><td>สีละอองลอย (สเปรย์) เฉดสีตามแคตตาล็อก</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์ม</td><td>:</td><td>เงา</td></tr><tr><td>ความหนืด (Ford cup No.4)</td><td>:</td><td>12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr><tr><td>จุดวาบไฟ</td><td>:</td><td>- 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)</td></tr><tr><td>ความดัน</td><td>:</td><td>4.5 - 5 กก./ซม. ² ที่อุณหภูมิ 30 °C</td></tr><tr><td>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td><td>:</td><td>- แห้งแตะได้ 15 นาที - แห้งทาบได้ 1 ชั่วโมง</td></tr></table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	ไนโตรเซลลูโลส และอะครีลิค เรซิน	ลักษณะ	:	สีละอองลอย (สเปรย์) เฉดสีตามแคตตาล็อก	ลักษณะฟิล์ม	:	เงา	ความหนืด (Ford cup No.4)	:	12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C	จุดวาบไฟ	:	- 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)	ความดัน	:	4.5 - 5 กก./ซม. ² ที่อุณหภูมิ 30 °C	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 15 นาที - แห้งทาบได้ 1 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	ไนโตรเซลลูโลส และอะครีลิค เรซิน																				
ลักษณะ	:	สีละอองลอย (สเปรย์) เฉดสีตามแคตตาล็อก																				
ลักษณะฟิล์ม	:	เงา																				
ความหนืด (Ford cup No.4)	:	12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C																				
จุดวาบไฟ	:	- 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)																				
ความดัน	:	4.5 - 5 กก./ซม. ² ที่อุณหภูมิ 30 °C																				
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 15 นาที - แห้งทาบได้ 1 ชั่วโมง																				
ระบบการทาสี	- พื้นผิวที่จะพ่นต้องสะอาด แห้ง ปราศจากสนิม ฝุ่นและคราบไขมัน - ก่อนใช้เขย่าสีในกระป๋องให้ทั่ว ประมาณ 2 นาที ในขณะที่ทำการพ่นสี ควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ - พ่นให้ห่างจากวัตถุที่จะพ่นประมาณ 1 ฟุต - เพื่อให้ผลงานดีขึ้น ควรพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นบางๆ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วจึงพ่นทับครั้งที่ 2 เสร็จแล้วล้างหัวพ่นโดยคว่ำกระป๋อง และพ่นลมเปล่าออกเล็กน้อย																					
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	1.2 -1.5 ตร.ม. / เทียน / กระป๋อง (270 กรัม)																					
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 3 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิช่วง 25 - 30 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก และห่างจากสารไวไฟทุกชนิด																					
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/ เปลวไฟ/ ประกายไฟ/ ห้ามสูบบุหรี่ ● ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● ห้ามฉีดเป็นละอองฝอยบนเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดการติดไฟอื่นๆ ● หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● ห้ามดื่มแท่งหรือเผากะป๋องหลังการใช้ ● หลีกเลี่ยงการทิ้งกระป๋องหรือสารสู่สิ่งแวดล้อม																					
ขนาดบรรจุภัณฑ์	270 กรัม																					

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

ทิวีสีสเปรย์สะท้อนแสง

เอกสารเลขที่

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163