



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

ยู-90 อีพ็อกซี พัตตี้ (A+B) เบอร์ 534

คุณสมบัติ	ยู-90 อีพ็อกซี พัตตี้ (A+B) เบอร์ 534 เป็นอีพ็อกซีระบบสองส่วน ประกอบด้วยส่วน A: เรซิน และส่วน B: สารที่ทำให้แข็งตัว ใช้งานง่ายเพียงผสมสองส่วนเข้าด้วยกัน ช่วยซ่อมแซมรอยแตกร้าวให้เรียบเนียนเป็นผืนเดียวกัน อุดรูโพรงขนาดเล็กใหญ่ จัดทุกปัญหาการร้าวซึม ให้ประสิทธิภาพแรงยึดเกาะดีเยี่ยม แข็งแรง คงทน ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ	
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมอุดโป๊ว การอุดรูโพรงในคอนกรีต, งานเสียบเหล็กในคอนกรีต, ซ่อม รอยแตกร้าวของพื้นผิวคอนกรีต, อุดโป๊วป้องกันการร้าวซึมของสระว่ายน้ำ หรือดาดฟ้าอาคาร, งานยาทอกรื้อ, เชื่อมประสานวัสดุต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น คอนกรีต, เซรามิก, กระเบื้อง เป็นต้น	
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	: อีพ็อกซี พัตตี้
	ลักษณะ	: ส่วน A: ของเหลวหนืดข้นสีขาว ส่วน B: ของเหลวหนืดข้นสีครีม
	ความหนืด	: 250,000 – 300,000 cps ที่อุณหภูมิ 25 °C (ข้อมูลส่วน A และส่วน B)
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	: 1.500 – 1.700 (ข้อมูลส่วน A และส่วน B)
	อัตราส่วนผสม	: ส่วน A : ส่วน B ในอัตราส่วน 1:1
	ระยะเวลาการใช้งานหลังผสม	: 30 - 60 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศขณะปฏิบัติงาน)
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	: แปรง/เกรียงฉาบ
ระบบการการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว ทำความสะอาดพื้นผิววัสดุที่จะทำการเชื่อมหรืออุดโป๊ว ให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบ น้ำมัน คราบไข และสิ่งไว้ให้แห้ง การใช้งาน - นำ อีพ็อกซี พัตตี้ เบอร์ 534 ส่วน A และส่วน B มาผสมกันในภาชนะในอัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนัก ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนนำไปใช้งาน ควรใช้งานให้หมด ภายใน 30-60 นาที ก่อนที่ส่วนผสมจะเริ่มแข็งตัว - ปล่อยทิ้งไว้ ประมาณ 3 วัน ก่อนเริ่มใช้งาน ข้อแนะนำเพิ่มเติม - ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน - ทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งหลังใช้งานด้วยน้ำสะอาด - ควรผสมส่วนผสมในการใช้งานทีละเล็กละน้อยเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี	
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	0.5 - 1 ตร.ม. / กก. / ความหนา 1 มม.	

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างจากที่เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

ยู-90 อีพ็อกซี่ พัตตี้ (A+B) เบอร์ 534

การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 1 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิช่วงไม่เกิน 35 - 40 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	ส่วน A – 0.5 กก. / ส่วน B – 0.5 กก.

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163