



URAI PAINTS
www.uraipaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

ลือบเตอร์กริต อีพ็อกซี่ พัตตี้ (A+B) เบอร์ L-731

คุณสมบัติ	ลือบสเตอร์กริต อีพ็อกซี่ พัตตี้ (A+B) เบอร์ L-731 เป็นอีพ็อกซี่ระบบ 2 ส่วน มีส่วนประกอบหลักคือ ส่วน A: เรซิน และส่วน B: สารทำให้แข็งตัว (hardener) ใช้งานง่ายเพียงผสมสองส่วนเข้าด้วยกัน ไม่มีส่วนผสมของสารละลาย ให้คุณสมบัติพิเศษเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการกำลังอัดสูง เนื้อฟิล์มที่แห้งแล้ว จะมีความแข็งแรงทนทาน สามารถเจาะรู ชัดตักแต่ง และทาสีทับได้ กันน้ำ, น้ำมัน, น้ำทะเล และสารเคมีได้ดี	
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ในงานซ่อมแซมพื้นผิวคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง งานเสียบเหล็กในคอนกรีต การอุดรูโพรงในคอนกรีต ซ่อมรอยแตกร้าวของพื้นผิวคอนกรีต อุดโป๊วป้องกันการรั่วซึมของสระว่ายน้ำ หรือดาดฟ้าอาคาร เชื่อมประสานวัสดุต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น คอนกรีต, เซรามิค, กระจก เป็นต้น	
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	: อีพ็อกซี่ พัตตี้
	ลักษณะ	: ส่วน A: ของเหลวหนืดข้นสีขาว ส่วน B: ของเหลวหนืดข้นสีครีม
	ความหนืด	: ส่วน A: 450,000 – 550,000 cps ที่ 25 °C ส่วน B: 300,000 – 450,000 cps ที่ 25 °C
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	: 1.000 – 1.300 (ข้อมูลส่วน A และส่วน B)
	อัตราส่วนผสม	: ส่วน A : ส่วน B ในอัตราส่วน 2:1
	ระยะเวลาการใช้งานหลังผสม	: 30 - 60 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศขณะปฏิบัติงาน)
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	: แปรง/เกรียงฉาบ
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว ทำความสะอาดพื้นผิววัสดุที่จะทำการเชื่อมหรืออุดโป๊ว ให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบ น้ำมัน คราบไซ และทิ้งไว้ให้แห้ง การใช้งาน - นำลือบสเตอร์กริต อีพ็อกซี่ พัตตี้ เบอร์ L-731 ส่วน A และส่วน B มาผสมกันในภาชนะในอัตราส่วน 2:1 โดยน้ำหนัก ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนนำไปใช้งาน ควรใช้งานให้หมดภายใน 30-60 นาที ก่อนที่ส่วนผสมจะเริ่มแข็งตัว - ปล่อยทิ้งไว้ ประมาณ 3 วัน ก่อนเริ่มใช้งาน ข้อแนะนำเพิ่มเติม - ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน - ทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งหลังใช้งานด้วยน้ำสะอาด - ควรผสมส่วนผสมในการใช้งานทีละเล็กละน้อยเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี	

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างจากที่เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.uraipaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

ลือบเตอร์กริต อีพีเอกซี พัตตี้ (A+B) เบอร์ L-731

การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	1.5 กก. / ตร.ม. / ความหนา 1 มม.
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 1 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิช่วงไม่เกิน 35 - 40 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	ส่วน A – 3 กก. / ส่วน B – 1.5 กก. ส่วน A – 1 กก. / ส่วน B – 0.5 กก.

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163