



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็ม อะคริลิค ซีลแลนท์

คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม อะคริลิค ซีลแลนท์ กาวอะคริลิคคุณภาพสูง สำหรับงานติด อุด และซ่อมแซมบริเวณที่มีช่องว่างของรอยต่อหรือรอยแตกของวัสดุต่างๆ ช่วยเก็บงานได้อย่างประณีต ปกปิดรอยต่อพื้นผิวได้เรียบเนียน ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว เนื้อกาวให้ความยืดหยุ่นสูง รองรับการเคลื่อนไหวของโครงสร้าง พร้อมด้วยประสิทธิภาพการยึดเกาะดีเยี่ยม	
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ในงานซ่อมแซม เช่น งานซ่อมหลังคา, กำแพง, กรอบวงกบ เป็นต้น สามารถใช้กับวัสดุได้หลากหลายประเภท เช่น คอนกรีต, ซีเมนต์, เซรามิค, ไม้ เป็นต้น	
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	: กาวอะคริลิค
	ลักษณะ	: ของเหลวหนืด สีขาว
	ความหนืด	: 250,000 – 300,000 cps ที่อุณหภูมิ 25 °C
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	: 1.400 – 1.600
	pH	: 8 - 10
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว เตรียมพื้นผิวที่เชื่อมต่อ หรืออุดรอยร้าวให้สะอาด และแห้ง ปราศจากสิ่งสกปรก คราบไขมันและฝุ่นละออง หรือเศษวัสดุต่างๆ กรณีรอยต่อหรือรอยที่แตกกว้างเป็นร่องลึก ให้ใช้วัสดุที่เหมาะสม อุดร่องก่อน เพื่อให้เนื้อกาวสัมผัสวัสดุทั้งสองด้าน การใช้งาน ตัดหัวจุกให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ นำไปยาแนวตามรอยที่ต้องการ ทำเนื้อกาวให้เรียบ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบ ทิ้งไว้ให้แห้ง (หลีกเลี่ยงการใช้น้ำฝนตก) หากต้องการทาสีทับหน้า ควรทิ้งไว้ให้เนื้อกาวแห้งสนิทก่อนประมาณ 30-60 นาที	
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	4 เมตร / หลอด (400g) / ขนาดร่อง 1x1 ซม.	
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 3 ปี หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก	
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม	
ขนาดบรรจุภัณฑ์	400 กรัม	

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163