



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

ยู-90 สกิมโค้ท พัลส์ เบอร์ 103

คุณสมบัติ	ยู-90 สกิมโค้ท พัลส์ เบอร์ 103 เป็นผลิตภัณฑ์ฉาบบางสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ผลิตจากโพลิเมอร์คุณภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ไม่หลุดลอก ล่อน ใช้งานสะดวก ฉาบลื่น ปาดง่าย ฉาบตกแต่งพื้นผิวได้อย่างเรียบเนียน สวยงาม สามารถฉาบได้หลายชั้นและฉาบได้บางถึง 0.3 – 5 มม.																								
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับงานตกแต่งและซ่อมแซมรอยแตกร้าวขนาดเล็ก รอยแตกลายงา รอยตามด ช่วยให้พื้นผิวเรียบเนียนสวย สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร																								
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>:</td><td>อะครีลิค โพลิเมอร์</td></tr><tr><td>ลักษณะ</td><td>:</td><td>ของเหลวข้นหนืดคล้ายเนื้อมะพร้าว สีขาว</td></tr><tr><td>ความหนืด</td><td>:</td><td>180,000 – 210,000 cps ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr><tr><td>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)</td><td>:</td><td>1.600 – 1.800</td></tr><tr><td>pH</td><td>:</td><td>8 – 10.0</td></tr><tr><td>Solid content</td><td>:</td><td>78 – 85 %</td></tr><tr><td>อัตราส่วนผสม</td><td>:</td><td>ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน</td></tr><tr><td>อุปกรณ์ที่ใช้ทา</td><td>:</td><td>เกรียงฉาบ / เกรียงโป้ว</td></tr></table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะครีลิค โพลิเมอร์	ลักษณะ	:	ของเหลวข้นหนืดคล้ายเนื้อมะพร้าว สีขาว	ความหนืด	:	180,000 – 210,000 cps ที่อุณหภูมิ 25 °C	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	1.600 – 1.800	pH	:	8 – 10.0	Solid content	:	78 – 85 %	อัตราส่วนผสม	:	ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	เกรียงฉาบ / เกรียงโป้ว
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะครีลิค โพลิเมอร์																							
ลักษณะ	:	ของเหลวข้นหนืดคล้ายเนื้อมะพร้าว สีขาว																							
ความหนืด	:	180,000 – 210,000 cps ที่อุณหภูมิ 25 °C																							
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	1.600 – 1.800																							
pH	:	8 – 10.0																							
Solid content	:	78 – 85 %																							
อัตราส่วนผสม	:	ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน																							
อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	เกรียงฉาบ / เกรียงโป้ว																							
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว ทำความสะอาดพื้นผิวไม่ให้มีคราบฝุ่นผง รา ตะไคร่ น้ำยาทาแบบ น้ำยาทาบ่ม หรือเศษสิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่ให้เรียบร้อย การใช้งาน - นำ ยู-90 สกิมโค้ท พัลส์ ขึ้นฉาบบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ โดยคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนำไปใช้งาน ใช้เกรียงเหล็กหรือตะขอยาวๆ จุ่มส่วนผสมที่ต้องการ จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง - ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่ง จนได้ผิวที่มีความเรียบพอสมควร จากนั้นทำความสะอาดคราบฝุ่นออกให้หมด ก่อนทำการฉาบแต่งผิว - ทำการขึ้นฉาบชั้นที่สอง แต่งจนได้ความเรียบตามต้องการ ใช้กระดาษทรายขัดแต่งผิว และทำความสะอาดคราบฝุ่นผงอีกครั้ง สามารถทาสีได้หลังจากวัสดุแห้ง 24 ชั่วโมง ข้อแนะนำเพิ่มเติม - ควรปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน - ล้างเครื่องมือทันทีหลังเสร็จสิ้นการใช้งานด้วยน้ำสะอาด - ไม่ควรใช้งานในบริเวณที่พื้นผิวร้อนจัด เพราะอาจทำให้เกิดการแตกร้าวที่พื้นผิวได้ จากการแห้งตัวเร็วเกินไป - หลีกเลี่ยงการใช้งานในโครงสร้างที่แตกร้าว หรือเคลือบผิวได้ตลอดเวลา - หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับงานพื้นผิวโดยเด็ดขาด - ไม่ควรใช้งานในบริเวณที่ต้องแช่น้ำตลอดเวลา เช่น ถังเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ เป็นต้น - ไม่ควรเติมน้ำ หรือสารเคมีใดๆ เพิ่มเพื่อการเจือจาง																								

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างจากที่เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.uraipaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

ยู-90 สกิมโค้ท พลัส เบอร์ 103

การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	1 กก. / ตร.ม. / ความหนา 1 มม.
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 4 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิช่วงไม่เกิน 35 - 40 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	1.5 กก. / 5 กก. / 25 กก.

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163