

คุณสมบัติ	ลิบสเตอร์ แลคเกอร์ด้าน เบอร์ L-5500 เป็นแลคเกอร์สูตรพิเศษ พร้อมด้วยคุณสมบัติแห้งไว ให้เนื้อฟิล์มด้านใส ไขว้ลายไม้ได้ชัดเจนสวยงามเป็นธรรมชาติ ให้ชิ้นงานดูดีอย่างมีระดับ ช่วยป้องกันการแตกลายงาของฟิล์มสี ทนทานต่อการขีดขีด และสามารถป้องกันน้ำซึมผ่านสู่เนื้อไม้ได้เป็นอย่างดี																											
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับงานไม้ทั่วไปที่ต้องการโชว์ความสวยงามของลายไม้ ให้แลดูเป็นธรรมชาติ สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร																											
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>:</td><td>ไนโตรเซลลูโลส แลคเกอร์</td></tr><tr><td>ลักษณะ</td><td>:</td><td>ของเหลวหนืด สีเหลืองใส</td></tr><tr><td>ชนิดฟิล์ม</td><td>:</td><td>ด้านใส</td></tr><tr><td>ความหนืด</td><td>:</td><td>125-129 KU ที่ 25 °C</td></tr><tr><td>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)</td><td>:</td><td>0.950-1.100 ที่ 25 °C</td></tr><tr><td>อุปกรณ์ใช้งาน</td><td>:</td><td>แปรงขนอ่อน (แปรงขนกระต่าย)/เครื่องพ่น</td></tr><tr><td>ตัวทำละลายที่เหมาะสม</td><td>:</td><td>- ทินเนอร์ 3A 100% เบอร์ T72 ตราหัวสิงห์ - ทินเนอร์ 3A 100% เบอร์ T75 เอทีเอ็ม</td></tr><tr><td>อัตราส่วนการผสม (ผลิตภัณฑ์: ตัวทำละลาย)</td><td>:</td><td>แปรงขนอ่อน เท่ากับ 1: 1-1/2 เครื่องพ่น เท่ากับ 1: 1-2</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C</td><td>:</td><td>แห้งแตะได้ 15 นาที แห้งทาบได้ 1 ชั่วโมง</td></tr></table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	ไนโตรเซลลูโลส แลคเกอร์	ลักษณะ	:	ของเหลวหนืด สีเหลืองใส	ชนิดฟิล์ม	:	ด้านใส	ความหนืด	:	125-129 KU ที่ 25 °C	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	0.950-1.100 ที่ 25 °C	อุปกรณ์ใช้งาน	:	แปรงขนอ่อน (แปรงขนกระต่าย)/เครื่องพ่น	ตัวทำละลายที่เหมาะสม	:	- ทินเนอร์ 3A 100% เบอร์ T72 ตราหัวสิงห์ - ทินเนอร์ 3A 100% เบอร์ T75 เอทีเอ็ม	อัตราส่วนการผสม (ผลิตภัณฑ์: ตัวทำละลาย)	:	แปรงขนอ่อน เท่ากับ 1: 1-1/2 เครื่องพ่น เท่ากับ 1: 1-2	ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C	:	แห้งแตะได้ 15 นาที แห้งทาบได้ 1 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	ไนโตรเซลลูโลส แลคเกอร์																										
ลักษณะ	:	ของเหลวหนืด สีเหลืองใส																										
ชนิดฟิล์ม	:	ด้านใส																										
ความหนืด	:	125-129 KU ที่ 25 °C																										
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	0.950-1.100 ที่ 25 °C																										
อุปกรณ์ใช้งาน	:	แปรงขนอ่อน (แปรงขนกระต่าย)/เครื่องพ่น																										
ตัวทำละลายที่เหมาะสม	:	- ทินเนอร์ 3A 100% เบอร์ T72 ตราหัวสิงห์ - ทินเนอร์ 3A 100% เบอร์ T75 เอทีเอ็ม																										
อัตราส่วนการผสม (ผลิตภัณฑ์: ตัวทำละลาย)	:	แปรงขนอ่อน เท่ากับ 1: 1-1/2 เครื่องพ่น เท่ากับ 1: 1-2																										
ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C	:	แห้งแตะได้ 15 นาที แห้งทาบได้ 1 ชั่วโมง																										
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว - พื้นผิวไม้เก่า: ขัดลอกสีเก่า ที่เสื่อมสภาพออกให้หมด รวมทั้งคราบสกปรกต่างๆ ทำความสะอาดพื้นผิวและทิ้งไว้ให้แห้ง - พื้นผิวไม้ใหม่: ขัดตกแต่งผิวให้เรียบร้อย และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ การรองพื้น รองพื้นด้วย ลิบสเตอร์ แลคเกอร์แซนดิง ซีลเลอร์ เบอร์ L-2000 ลงบนพื้นผิวไม้ จำนวน 1-2 เที่ยว โดยทิ้งระยะเวลาระหว่างชั้นประมาณ 2-3 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชั่วโมง จึงสามารถทาแลคเกอร์เคลือบทับหน้าได้ (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิค ของผลิตภัณฑ์ ลิบสเตอร์ แลคเกอร์แซนดิง ซีลเลอร์ เบอร์ L-2000)																											

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร) กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163

ระบบการใช้งาน (ต่อ)	การทาแลคเกอร์ด้านเคลือบทับหน้า - คนผลิตภัณฑ์ให้เข้ากันก่อนใช้งาน - เจือจางผลิตภัณฑ์ด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม ตามอัตราส่วนลักษณะการใช้งานที่กำหนด - ทาหรือพ่นลิบสเตอร์ แลคเกอร์ด้าน เบอร์ L-5500 ที่ผ่านการเจือจางเรียบร้อยแล้ว ลงบนไม้ที่ผ่านการรองพื้นด้วยลิบสเตอร์ แลคเกอร์แซนดิง ซีลเลอร์ เบอร์ L-2000 ด้วยแปรงหรือเครื่องพ่น 1-2 เที่ยว โดยทิ้งระยะเวลาทาระหว่างชั้นประมาณ 1 ชั่วโมง - สามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากทิ้งไว้ให้แห้งสนิทประมาณ 24 ชั่วโมง ข้อแนะนำการใช้งาน ก่อนการทาหรือพ่นแต่ละเที่ยวต้องขัดผิวหน้าด้วยกระดาษทรายทุกครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างผลิตภัณฑ์กับพื้นผิว ก่อนการทาหรือพ่นในเที่ยวต่อไป
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 4 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/เปลวไฟ/ประกายไฟ/ห้ามสูบบุหรี่ ● ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● สวมถุงมือป้องกัน รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ● หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ ● หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.875 ลิตร / 3.5 ลิตร / 17 ลิตร