

คุณสมบัติ	U-90 สีย้อมไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ทาไม้สูตรเฉพาะที่ให้เนื้อฟิล์มยืดหยุ่น คงทน ป้องกันการดูดซึมของน้ำ ช่วยให้สีไม่ลอก ฟองหรือแตก มีสารป้องกันเชื้อราช่วยปกป้องเนื้อไม้ ให้ทนต่อการขึ้นงานให้ดูสวยงาม โดยไม่ต้องทารองพื้น
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับงานไม้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร เช่น ประตู วงกบ ฝ้าบ้าน หน้าต่าง ราวระเบียงเชิงชาย และงานไม้อื่นๆ ทุกชนิด สามารถใช้ได้ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์ : สีย้อมไม้ (สูตรน้ำมัน) ลักษณะ : ของเหลวข้น เติสตามแคตตาล็อก ลักษณะฟิล์ม : เงา ความหนืด : 70-80 KU ที่ 25 °C ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1) : 0.900-1.000 ที่ 25 °C Solid content : 45-60% อุปกรณ์การใช้งาน : แปรงขนอ่อน/เครื่องพ่น ตัวทำละลายที่เหมาะสม : - น้ำมันสนเกรด 3A เบอร์ T21 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันชักแห้งเกรด 2A เบอร์ T22 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันผสมสีเอนกประสงค์ เบอร์ A850-350 เอทีเอ็ม - น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด เบอร์ T07 ลีอบสเตอร์ อัตราส่วนการเจือจาง : - แปรงขนอ่อน: สามารถใช้งานได้ทันที - กรณีต้องการเจือจางสามารถผสมกับตัวทำละลายไม่เกิน 5% - เครื่องพ่น: 10-15 % ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C : - แห้งแตะได้ 4 ชั่วโมง - แห้งทาบได้ 8 ชั่วโมง
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว - พื้นผิวไม้เก่า: ขัดลอกสีเก่า ที่เสื่อมสภาพออกให้หมด รวมทั้งคราบสกปรกต่างๆ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิว และทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนเริ่มใช้งาน - พื้นผิวไม้ใหม่: ขัดตกแต่งผิวให้เรียบร้อย และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิว และทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนเริ่มใช้งาน การรองพื้น - รองพื้นด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้ เอทีเอ็ม แอนตี้เทอไรท์ ซีดับบลิว เบอร์ 1 จำนวน 1 เทียวเพื่อป้องกันการทำลายของแมลงที่กัดกินบนพื้นผิวไม้ ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนเริ่มทาสีในขั้นตอนถัดไป

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163

ระบบการใช้งาน (ต่อ)	- กรณีที่ไม่มีไม้เสี้ยนมากและมีความยืดหดตัวสูง ควรรองพื้นด้วย ลือบสเตอร์ แลคเกอร์แซนดิ้ง ซีลเลอร์ เบอร์ L-2000 ลงบนพื้นผิวไม้จำนวน 1-2 เที่ยว โดยทิ้งระยะเวลาระหว่างชั้นประมาณ 2-3 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชั่วโมง ก่อนการทาสีทับหน้า (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิค ของผลิตภัณฑ์ ลือบสเตอร์ แลคเกอร์แซนดิ้ง ซีลเลอร์ เบอร์ L-2000) การทาสีทับหน้า - คนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวก่อนการทาและคนเป็นครั้งคราวระหว่างทา - ทาสีย้อมไม้ U-90 ลงบนพื้นผิวไม้ 2-3 เที่ยว โดยควรทาตามลายไม้ และทิ้งให้แห้งสนิทระหว่างชั้นประมาณ 8 ชั่วโมง ก่อนทาชั้นถัดไป - สามารถใช้งานได้หลังจากทิ้งให้แห้งสมบูรณ์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ข้อแนะนำการใช้งาน - สำหรับงานภายในแนะนำให้ทา 2 เที่ยว และงานภายนอกแนะนำให้ทา 3 เที่ยว เพราะจะได้เนื้อสีที่เหมาะสม เห็นลายไม้ตามธรรมชาติและทำให้ไม้คลายความชื้นได้ดีที่สุด (ไม่ควรทาเกิน 3 เที่ยว) - สีที่ทาออกมาจะได้ความอ่อนแก่ ขึ้นอยู่กับสีของไม้ หากไม่แน่ใจควรทาทดสอบพื้นที่เล็กๆ ก่อนเพื่อทดสอบ - หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน สามารถล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม หากกระเด็นเปื้อนกระจก กระเบื้อง หรือวัสดุอื่นใด ควรเช็ดออกก่อนที่จะแห้ง
อัตราการใช้งาน	ไม้เนื้ออ่อน ทาได้เนื้อที่ 20-25 ตร.ม./ ลิตร/ เที่ยว ไม้เนื้อแข็ง ทาได้เนื้อที่ 30-35 ตร.ม./ ลิตร/ เที่ยว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/เปลวไฟ/ประกายไฟ/ห้ามสูบบุหรี่ ● ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ ● หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	3.5 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163