

คุณสมบัติ	วาร์นิชดำ ลีอบสเตอร์ (ตรากุ้ง) เบอร์ 2500 เป็นวาร์นิชเงา ที่มีส่วนผสมของปีทูมินัส ให้ฟิล์มสี น้ำตาลเข้ม โปร่งแสง เงางาม ไขว้ลายไม้ได้เรียบสวยเป็นธรรมชาติ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อการใช้งาน
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับการทาตกแต่งงานไม้ทุกชนิด หรือจะนำไปใช้ในการย้อมสีไม้ เช่น ตู้เฟอร์นิเจอร์ ประตู หน้าต่าง ที่ต้องการชิ้นงานโทนเข้มกว่าสีไม้ธรรมชาติ
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์ : โมดิไฟด์ เรซิน ลักษณะ : ของเหลวข้น สีน้ำตาลเข้ม ชนิดฟิล์ม : เงา ความหนืด : 125-129 KU ที่ 25 °C ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1) : 0.950-1.100 ที่ 25 °C อุปกรณ์ใช้งาน : แปรง/ เครื่องพ่น ตัวทำละลายที่เหมาะสม : - น้ำมันสนเกรด 3A เบอร์ T21 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันชักแห้งเกรด 2A เบอร์ T22 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันผสมสีเอนกประสงค์ เบอร์ A850-350 เอทีเอ็ม - น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด เบอร์ T07 ลีอบสเตอร์ อัตราส่วนการเจือจาง : แปรง 15-20% เครื่องพ่น 50-70% ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C : แห้งแตะได้ 30 นาที แห้งทาบได้ 4-6 ชั่วโมง
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว - พื้นผิวไม้เก่า: ขัดลอกสีเก่า ที่เสื่อมสภาพออกให้หมด รวมทั้งคราบสกปรกต่างๆ ทำความสะอาดพื้นผิวและทิ้งไว้ให้แห้ง - พื้นผิวไม้ใหม่: ขัดตกแต่งผิวให้เรียบร้อย และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ การรองพื้น - หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน แนะนำให้ท้าน้ำยารักษาเนื้อไม้ เอทีเอ็ม แอนตี้เทอร์ไมท์ ซิตับบลิว เบอร์ 1 เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราบนพื้นผิวไม้ จำนวน 1 รอบ ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนทาวาร์นิชในขั้นตอนถัดไป - กรณีที่ไม่มีไม้เสี้ยนมาก และมีความยืดหยุ่นตัวสูง ควรรองพื้นด้วย ลีอบสเตอร์ แลคเกอร์แซนดิง ซิลเลอร์ เบอร์ L-2000 ลงบนพื้นผิวไม้จำนวน 1-2 เที่ยว โดยทิ้งระยะเวลาทาระหว่างชั้นประมาณ 2-3 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชั่วโมง ก่อนการทาวาร์นิชทับหน้า (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิค ของผลิตภัณฑ์ลีอบสเตอร์ แลคเกอร์แซนดิง ซิลเลอร์ เบอร์ L-2000)

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสถานะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระบบการใช้งาน (ต่อ)	การเจือจาง การทา: การทาชั้นแรกผสมตัวทำละลายประมาณ 15-20% และชั้นที่สองสามารถทาได้เลยโดยไม่ต้องผ่านการเจือจาง การพ่น: การพ่นชั้นแรกผสมตัวทำละลายประมาณ 50-70% และการพ่นชั้นที่ 2 ผสมตัวทำละลายประมาณ 20-30% วิธีการใช้งาน ทาหรือพ่นวาร์นิชดำ ลีอบสเตอร์ (ตรากุ้ง) เบอร์ 2500 ลงบนพื้นผิวไม้ด้วยแปรงหรือเครื่องพ่น 1-2 เที่ยวโดยทิ้งระยะเวลาระหว่างชั้นประมาณ 4-6 ชั่วโมง และทิ้งไว้ให้แห้งสมบูรณ์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มใช้งาน ข้อแนะนำการใช้งาน - คนผลิตภัณฑ์ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันทุกครั้งก่อนใช้งาน - ควรทาหรือพ่นให้ต่อเนื่องเป็นจังหวะสม่ำเสมอ เพื่อให้ชั้นงานเรียบเนียนสวยงาม - หลีกเลี่ยงการใช้งานขณะฝนตก หรือมีอากาศชื้น เนื่องจากอาจทำให้เนื้อฟิล์มเกิดฝ้าขาว - การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์หลังการใช้งาน สามารถล้างด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม เช่น น้ำมันสนเกรด 3A เบอร์ T21 ตราหัวสิงห์
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 2 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/เปลวไฟ/ประกายไฟ/ห้ามสูบบุหรี่ ● ขณะปฏิบัติงาน ควรปฏิบัติงานภายนอกอาคารหรือในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ● ห้ามหายใจเอาฝุ่นละออง/ไอระเหย/ละอองเหลว/ก๊าซ/ฟุ้ง ● หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ ● หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● ล้างมือและส่วนต่างๆ ของร่างกายหลังจากใช้งานให้ทั่ว ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.875 ลิตร / 3.5 ลิตร / 17.5 ลิตร