

คุณสมบัติ	สีโป๊บาง เอทีเอ็ม เบอร์ 522 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพอลิเอสเตอร์ เรซิน เป็นองค์ประกอบหลัก (ส่วน A) โดยต้องผสมกับตัวยาอินทรีย์สารเปอร์ออกไซด์ ชนิดสีเหลือง (ส่วน B) เพื่อให้ส่วนผสมแข็งตัว พร้อมให้คุณสมบัติการยึดเกาะดีเยี่ยม แห้งเร็ว ชัดง่าย เหมาะกับงานโป๊บางที่ต้องการความละเอียดของพื้นผิวงาน																												
ลักษณะการใช้งาน	สำหรับงานโป๊บาง เพื่อซ่อมแซมรอยบุบของตัวถังรถยนต์ หรือ ใช้อุดรอยไม้ รูตะปูหรือสังกะสี เป็นต้น																												
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก. 834-2556 ประเภทโป๊บาง																												
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>:</td><td>พอลิเอสเตอร์ เรซิน</td></tr><tr><td>ลักษณะ</td><td>:</td><td>ส่วน A: ของเหลวหนืด สีเทา ส่วน B: ของเหลวข้น สีเหลือง</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์ม</td><td>:</td><td>ด้าน เสมือนเปลือกไข่</td></tr><tr><td>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)</td><td>:</td><td>1.500 – 1.600 ที่อุณหภูมิ 25 °C (ข้อมูลส่วน A)</td></tr><tr><td>ความหนืด</td><td>:</td><td>250,000 – 300,000 cps ที่อุณหภูมิ 25 °C (ข้อมูลส่วน A)</td></tr><tr><td>อุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน</td><td>:</td><td>เกรียงฉาบ/เกรียงหวี</td></tr><tr><td>การผสม</td><td>:</td><td>ส่วน A: ส่วน B เท่ากับ 100: 2-3 (โดยน้ำหนัก)</td></tr><tr><td>ระยะเวลาคงตัวหลังผสม</td><td>:</td><td>2 นาที ที่อุณหภูมิ 30 °C</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C</td><td>:</td><td>แห้งแตะได้ 2-5 นาที แห้งขัดได้ 20-30 นาที</td></tr></table>		ชนิดผลิตภัณฑ์	:	พอลิเอสเตอร์ เรซิน	ลักษณะ	:	ส่วน A: ของเหลวหนืด สีเทา ส่วน B: ของเหลวข้น สีเหลือง	ลักษณะฟิล์ม	:	ด้าน เสมือนเปลือกไข่	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	1.500 – 1.600 ที่อุณหภูมิ 25 °C (ข้อมูลส่วน A)	ความหนืด	:	250,000 – 300,000 cps ที่อุณหภูมิ 25 °C (ข้อมูลส่วน A)	อุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน	:	เกรียงฉาบ/เกรียงหวี	การผสม	:	ส่วน A: ส่วน B เท่ากับ 100: 2-3 (โดยน้ำหนัก)	ระยะเวลาคงตัวหลังผสม	:	2 นาที ที่อุณหภูมิ 30 °C	ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C	:	แห้งแตะได้ 2-5 นาที แห้งขัดได้ 20-30 นาที
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	พอลิเอสเตอร์ เรซิน																											
ลักษณะ	:	ส่วน A: ของเหลวหนืด สีเทา ส่วน B: ของเหลวข้น สีเหลือง																											
ลักษณะฟิล์ม	:	ด้าน เสมือนเปลือกไข่																											
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	1.500 – 1.600 ที่อุณหภูมิ 25 °C (ข้อมูลส่วน A)																											
ความหนืด	:	250,000 – 300,000 cps ที่อุณหภูมิ 25 °C (ข้อมูลส่วน A)																											
อุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน	:	เกรียงฉาบ/เกรียงหวี																											
การผสม	:	ส่วน A: ส่วน B เท่ากับ 100: 2-3 (โดยน้ำหนัก)																											
ระยะเวลาคงตัวหลังผสม	:	2 นาที ที่อุณหภูมิ 30 °C																											
ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C	:	แห้งแตะได้ 2-5 นาที แห้งขัดได้ 20-30 นาที																											
วิธีการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวที่จะโป๊ต้องแห้งและสะอาด อาจต้องใช้กระดาษทรายขัดพื้นผิวให้หยาบ เพื่อเพิ่มการยึดเกาะระหว่างสีโป๊และพื้นผิว การผสม การผสมสีโป๊ ควรผสมในปริมาณที่ต้องการใช้ เนื่องจากส่วนที่เหลืออาจเกิดการแข็งตัว ก่อนการใช้งานจนหมด ผสมส่วน A 100 ส่วน ต่อส่วน B 2-3 ส่วน (โดยน้ำหนัก) และคนส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน การใช้งาน โป๊ส่วนผสมบางๆ ลงบนพื้นผิวที่ได้ทำความสะอาดไว้แล้ว โดยใช้เกรียงปาดให้เรียบ ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 20 – 30 นาที เพื่อให้สีโป๊แข็งตัว จากนั้นขัดผิวให้เรียบด้วยกระดาษทราย เบอร์ 150 และ 320 และสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากทิ้งไว้ให้แห้งตัวสมบูรณ์																												

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163

การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว ที่ใช้งาน
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 1 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟหรือเปลวไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม ข้อแนะนำการจัดเก็บเพิ่มเติม สำหรับตัวยาอินทรีย์สารเปอร์ออกไซด์ชนิดสีเหลือง (ส่วน B) <u>ควรจัดเก็บในสถานที่ที่อุณหภูมิไม่เกิน 38 องศาเซลเซียส</u> เก็บให้ห่างจากแสงแดด ความร้อน ประกายไฟหรือเปลวไฟ เพื่อป้องกันอันตรายจากการสลายตัวของสารเคมี
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ● หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ ● หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	ส่วน A : 1 กิโลกรัม, 4 กิโลกรัม ส่วน B : 25 กรัม, 100 กรัม