

คุณสมบัติ	ลือบสเตอร์ แลคเกอร์เงา เบอร์ 9000 เป็นแลคเกอร์สูตรพิเศษ พร้อมด้วยคุณสมบัติแห้งไว ให้เนื้อฟิล์มเงาสวย ไขว้ลายไม้ได้ชัดเจนสวยงามเป็นธรรมชาติ ให้ชิ้นงานดูดีอย่างมีระดับ ช่วยป้องกันการแตกลายงาของฟิล์มสี ทนทานต่อการขีดขีด และสามารถป้องกันน้ำซึมผ่านสู่เนื้อไม้ได้เป็นอย่างดี		
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์งานไม้ทุกชนิด เช่น ประตู หน้าต่าง งานไม้ทั่วไป รวมทั้งชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการเน้นความสวยงามของลายไม้ให้ชัดเจน โดยสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร		
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	ไนโตรเซลลูโลส แลคเกอร์
	ลักษณะ	:	ของเหลวใส ไม่มีสี
	ชนิดฟิล์ม	:	เงามาก
	ความหนืด	:	120-125 KU ที่ 25 °C
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	0.950-1.100 ที่ 25 °C
	อุปกรณ์ใช้งาน	:	แปรงขนอ่อน (แปรงขนกระต่าย)/เครื่องพ่น
	ตัวทำละลายที่เหมาะสม	:	ทินเนอร์สำหรับแลคเกอร์ ตราหัวสิงห์ เบอร์ T72
	อัตราส่วนการผสม (ผลิตภัณฑ์: ตัวทำละลาย)	:	แปรงขนอ่อน เท่ากับ 1: 1-1.5 เครื่องพ่น เท่ากับ 1: 1-2
	ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C	:	แห้งแตะได้ 15-20 นาที แห้งทาบได้ 1-2 ชั่วโมง แห้งสมบูรณ์ 6-8 ชั่วโมง
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว - พื้นผิวไม้เก่า: ขัดลอกสีเก่า ที่เสื่อมสภาพออกให้หมด รวมทั้งคราบสกปรกต่างๆ ทำความสะอาดพื้นผิวและทิ้งไว้ให้แห้ง - พื้นผิวไม้ใหม่: ขัดตกแต่งผิวให้เรียบร้อย และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ การรองพื้น รองพื้นด้วย ลือบสเตอร์ แลคเกอร์แซนดิง ซีลเลอร์ เบอร์ L-2000 ลงบนพื้นผิวไม้จำนวน 1-2 เที่ยว โดยทิ้งระยะเวลาระหว่างชั้นประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้แห้ง 6-8 ชั่วโมง จึงสามารถทาแลคเกอร์เคลือบทับหน้าได้ (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิค ของผลิตภัณฑ์ ลือบสเตอร์ แลคเกอร์แซนดิง ซีลเลอร์ เบอร์ L-2000)		

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระบบการใช้งาน (ต่อ)	การทาแลคเกอร์เงาเคลือบพื้นไม้ - คนผลิตภัณฑ์ให้เข้ากันก่อนใช้งาน - เจือจางผลิตภัณฑ์ด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม ตามอัตราส่วนลักษณะการใช้งานที่กำหนด - ทาหรือพ่นลีสบสเตอร์ แลคเกอร์เงา เบอร์ 9000 ลงบนไม้ที่ผ่านการรองพื้นเรียบร้อยแล้วด้วยแปรงหรือเครื่องพ่น 1-2 เที่ยว โดยทิ้งระยะเวลาทาระหว่างชั้นประมาณ 1-2 ชั่วโมง - สามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากทิ้งไว้ให้แห้งสนิทประมาณ 6-8 ชั่วโมง ข้อแนะนำการใช้งาน การเจือจาง หรือทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากใช้งาน ควรผสมหรือทำความสะอาดด้วย ทินเนอร์สำหรับแลคเกอร์ตราหัวสิงห์ เท่านั้น
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	40 - 50 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 2 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/เปลวไฟ/ประกายไฟ/ห้ามสูบบุหรี่ • ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • สวมถุงมือป้องกัน รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา • หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ • หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.875 ลิตร / 3.4 ลิตร / 17 ลิตร