

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง U-90 อัลตรา-โพลีพลัส ทอง (TP-03)

Version 1.0

Date of issue 24.05.2021

คุณสมบัติ	กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง U-90 อัลตรา-โพลีพลัส ทอง (TP-03) เป็นกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องคุณภาพที่ให้ประสิทธิภาพการยึดหยุ่นสูง พลังการยึดเกาะดีเยี่ยม รองรับการใช้งานกับพื้นผิวที่มีการสั่นสะเทือน บ่อย หรือบริเวณที่ต้องการแช่น้ำ พร้อมคุณสมบัติสามารถปูทับกระเบื้องเดิมได้ และทนทานได้ทุกสภาวะอากาศ ด้วยสูตรพิเศษที่ลดฝุ่นจึงช่วยลดปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจายขณะปฏิบัติงาน และง่ายต่อการทำความสะอาด													
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับการใช้ปูกระเบื้องได้ทุกชนิด และทุกขนาด สามารถปูได้บนพื้นทางเดินหรือผนังทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน มีการสั่นสูง หรือบริเวณที่มีน้ำขังหรือแช่น้ำตลอดเวลา เช่น สปา สระว่ายน้ำ เป็นต้น													
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์ : กาวซีเมนต์ สำหรับปูกระเบื้อง ลักษณะ : ผงละเอียด สีเทา ความหนาแน่น (g·cm⁻³) : 1.400-1.500 อัตราส่วนการผสม : ผลิตภัณฑ์ 20 กก. ต่อ น้ำสะอาด 5.6-6 ลิตร ระยะเวลาการปรมตัว : 3-5 นาที อายุการใช้งานหลังผสม : 45 นาที ที่อุณหภูมิ 25 °C ระยะเวลาการจัดแต่งกระเบื้อง : ภายใน 15-20 นาที อุปกรณ์การใช้งาน : เกรียงหยัก/เกรียงหวี ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C : แห้งยาแนว 24 ชั่วโมง แห้งใช้งานได้ 24-48 ชั่วโมง													
วิธีการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว <table border="1"> <thead> <tr> <th>ขั้นตอน</th><th>พื้นผิวใหม่</th><th>พื้นผิวเก่า</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ควรทิ้งให้พื้นผิวคอนกรีตแห้งสนิท ประมาณ 1 เดือน ตรวจเช็ค และทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากคราบไขมัน เศษวัสดุ หรือสิ่งสกปรกต่างๆ</td><td>ล้างพื้นผิวโดยใช้น้ำฉีด และขัดให้สะอาด ให้ปราศจากคราบไขมัน เศษวัสดุ หรือสิ่งสกปรกต่างๆ</td></tr> <tr> <td>2</td><td>พื้นผิวบริเวณที่จะใช้งานต้องเรียบไม่ขรุขระ มีความแข็งแรง ได้ระดับ และดูดซึมน้ำปกติ (หากเป็นพื้นผิวปูนฉาบ หรือพื้นปูนปรับระดับใหม่ควรทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 7 วัน)</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>กรณีพื้นผิวมีรูพรุนมาก ที่ส่งผลให้การดูดน้ำซึมสูง ควรทำให้พื้นผิวเปียกชุ่มและซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนการปูกระเบื้อง</td><td></td></tr> </tbody> </table> การผสม - ผสมกาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง U-90 อัลตรา-โพลีพลัส ทอง (TP-03) กับน้ำสะอาดในอัตราส่วนเท่ากับ กาวซีเมนต์ 20 กก. ต่อ น้ำสะอาด 5.6-6 ลิตร - คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นลักษณะคล้ายครีมข้น จากนั้นตั้งส่วนผสมไว้ประมาณ 3-5 นาที ก่อนเริ่มใช้งาน		ขั้นตอน	พื้นผิวใหม่	พื้นผิวเก่า	1	ควรทิ้งให้พื้นผิวคอนกรีตแห้งสนิท ประมาณ 1 เดือน ตรวจเช็ค และทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากคราบไขมัน เศษวัสดุ หรือสิ่งสกปรกต่างๆ	ล้างพื้นผิวโดยใช้น้ำฉีด และขัดให้สะอาด ให้ปราศจากคราบไขมัน เศษวัสดุ หรือสิ่งสกปรกต่างๆ	2	พื้นผิวบริเวณที่จะใช้งานต้องเรียบไม่ขรุขระ มีความแข็งแรง ได้ระดับ และดูดซึมน้ำปกติ (หากเป็นพื้นผิวปูนฉาบ หรือพื้นปูนปรับระดับใหม่ควรทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 7 วัน)		3	กรณีพื้นผิวมีรูพรุนมาก ที่ส่งผลให้การดูดน้ำซึมสูง ควรทำให้พื้นผิวเปียกชุ่มและซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนการปูกระเบื้อง	
ขั้นตอน	พื้นผิวใหม่	พื้นผิวเก่า												
1	ควรทิ้งให้พื้นผิวคอนกรีตแห้งสนิท ประมาณ 1 เดือน ตรวจเช็ค และทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากคราบไขมัน เศษวัสดุ หรือสิ่งสกปรกต่างๆ	ล้างพื้นผิวโดยใช้น้ำฉีด และขัดให้สะอาด ให้ปราศจากคราบไขมัน เศษวัสดุ หรือสิ่งสกปรกต่างๆ												
2	พื้นผิวบริเวณที่จะใช้งานต้องเรียบไม่ขรุขระ มีความแข็งแรง ได้ระดับ และดูดซึมน้ำปกติ (หากเป็นพื้นผิวปูนฉาบ หรือพื้นปูนปรับระดับใหม่ควรทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 7 วัน)													
3	กรณีพื้นผิวมีรูพรุนมาก ที่ส่งผลให้การดูดน้ำซึมสูง ควรทำให้พื้นผิวเปียกชุ่มและซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนการปูกระเบื้อง													

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร: (+662) 312-1050 แฟกซ์: (+662) 312-1163

กาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้อง U-90 อัลตรา-โพลีพลัส ทอง (TP-03)

Version 1.0

Date of issue 24.05.2021

ระบบการใช้งาน (ต่อ)	การใช้งาน - ปาดกาวยาซีเมนต์ด้วยเกรียงลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ ปรับความหนาของกาวยาซีเมนต์ให้เหมาะสมก่อนทำการปูกระเบื้อง - การจัดปรับแต่งแนวกระเบื้อง สามารถทำได้ภายในเวลา 15-20 นาที - กาวยาซีเมนต์ที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 45 นาที - หลังจากปูกระเบื้องเสร็จแล้ว ควรทิ้งไว้เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง เพื่อให้กาวยาซีเมนต์แห้งสนิทก่อนเริ่มใช้งาน ข้อแนะนำการใช้งาน - หลีกเลี่ยงการป้ายกาวยาซีเมนต์ใต้แผ่นกระเบื้องเป็นจุดๆ (ขาลาเปา) เนื่องจากจะทำให้เกิดช่องว่างเป็นโพรงอากาศ ระหว่างแผ่นกระเบื้องกับพื้นผิว - หลีกเลี่ยงการใช้กาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้องในบริเวณที่ร้อนจัด หรือเจอแสงแดดโดยตรง - ห้ามเติมน้ำหรือกาวยาซีเมนต์เพิ่มลงไปในส่วนผสมที่บ่มตัวแล้ว
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	3-7 ตร.ม./20 กก. (ขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นรูพรุนของพื้นผิว และขนาดของกระเบื้องที่ใช้ปู)
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีความชื้น หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดถุงให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา • การสัมผัสซีเมนต์ที่ผสมน้ำแล้วในช่วงระยะเวลานานๆ และซ้ำๆ อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ โดยทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง และทำลายเนื้อเยื่อในดวงตา ทั้งนี้จึงควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง • หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	20 กก.

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร: (+662) 312-1050 แฟกซ์: (+662) 312-1163