

U-90 วอเตอร์พรวฟ ซีเมนต์กันซึม (ระบบ 2 ส่วน) เบอร์ 228

Version 1.1

Date of Issue 28.08.2021

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

U-90 วอเตอร์พรวฟ ซีเมนต์กันซึม (ระบบ 2 ส่วน) เบอร์ 228

Version 1.1

Date of Issue 28.08.2021

ระบบการใช้งาน (ต่อ)

ลักษณะพื้นผิว	วิธีการแก้ไข
พื้นผิวมีคราบน้ำยาหลงเหลือ	น้ำยาต่างๆ หลงเหลืออยู่เช่น น้ำยาบ่มคอนกรีตหากมีให้ทำความสะอาดด้วยน้ำแรงดันสูงให้ทั่วบริเวณ
พื้นผิวมีรอยแตกร้าว	รอยแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม. และไม่ต่อเนื่องอุดโป๊วด้วยเอทีเอ็มหมันโป๊ว (เคมีโป๊วผาผนัง) เบอร์ 107 รอยแตกร้าวมากกว่า 1 มม. และต่อเนื่องอุดโป๊วด้วยเอทีเอ็มอะคริลิค ซีลแลนท์
พื้นผิวมีเชื้อรา คราบตะไคร่	ล้างให้สะอาดทิ้งไว้ให้แห้งจากนั้นทาหรือพ่น LOBSTER Shield Mold Wash L715 โดยไม่ต้องผสมน้ำทิ้งไว้ 24 ชม. แล้วล้างพื้นผิวด้วยน้ำอีกครั้ง ปล่อยให้แห้ง 2-3 วัน

- เมื่อทำความสะอาดพื้นผิวเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการพรมน้ำให้พื้นผิวมีความชุ่มชื้น แต่ไม่ควรให้น้ำขัง

การผสม

- ผสมส่วน A (ซีเมนต์) และส่วน B (น้ำยาผสม) เข้าด้วยกันในอัตราส่วน 3.5: 1 (โดยน้ำหนัก)
- ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องผสมความเร็วรอบต่ำ
- พักส่วนผสมไว้เป็นเวลาประมาณ 5 – 10 นาที ก่อนนำไปใช้งานเพื่อลดฟองอากาศ

การใช้งาน

- ทาสวนผสมลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง หรือฉาบด้วยเกรียงโดยทาไปในทิศทางเดียวกันทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 – 4 ชั่วโมง ก่อนทาชันถัดไป
- ทำการทาชันที่สองในทิศทางที่ตั้งฉากกับชั้นแรกทิ้งไว้ให้แห้ง และบ่มทิ้งไว้อย่างน้อย 3 – 7 วัน โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้พื้นผิวสัมผัสกับน้ำ ก่อนเริ่มใช้งาน

ข้อแนะนำ

- ควรใช้ให้หมดภายใน 30 นาทีหลังการผสม
- ไม่ควรเติมน้ำหรือน้ำยาหลังส่วนผสมเริ่มแข็งตัวควรทิ้งส่วนผสม และผสมใหม่
- สัดส่วนการผสมซีเมนต์กับน้ำยาหากไม่เหมาะสม สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานได้
- หลีกเลี่ยงการทำงานขณะอากาศร้อนจัดหรือขณะอุณหภูมิสูงเกินไป จะส่งผลให้ส่วนผสมแห้งเร็วเกินไป

การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี

1 – 1.75 กก. / ตร.ม. / ชั้น
(ปริมาณการใช้งานขึ้นอยู่กับความหนาที่ฉาบหรือทา)

การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์

อายุการเก็บรักษา 2 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการถูกความชื้น แสงแดด เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ขอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163

U-90 วอเตอร์พวฟ์ ซีเมนต์กันซึม (ระบบ 2 ส่วน) เบอร์ 228

Version 1.1

Date of Issue 28.08.2021

ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล /ถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า • ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	ส่วน A – 3.5 กก. ส่วน B – 1 กก.

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163