

คุณสมบัติ	สีรองพื้นกันสนิมแดง เอทีเอ็ม เบอร์ 1024 เป็นสีรองพื้นที่มีคุณสมบัติการกันสนิมดีเยี่ยม ผลิตจากสารยึดเกาะแอลคีด เรซินคุณภาพดี ผสมผงสีและสารเติมแต่งที่เหมาะสมให้ฟิล์มสีเรียบเนียน แข็งเ็น ช่วยเพิ่มความสามารถการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและสีทับหน้าได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราและคราบตะไคร้อย่างมีประสิทธิภาพ		
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับการใช้ทารองพื้นบนงานพื้นผิวเหล็กหรือโลหะทั่วไปเช่น งานโครงสร้าง รวบันได เหล็กดัดหน้าต่าง หรือเครื่องจักรต่างๆ เป็นต้น ก่อนการทาสีทับหน้า		
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	แอลคีด เรซิน
	ลักษณะภายนอก	:	ของเหลวข้น เหนือสีน้ำตาล-แดง
	ลักษณะฟิล์ม	:	ด้าน
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	1.400 – 1.500 ที่อุณหภูมิ 25 °C
	ความหนืด	:	100- 105 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น
	ตัวทำละลายที่เหมาะสม	:	- น้ำมันสนเกรด 3A เบอร์ T21 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันชักแห้งเกรด 2A เบอร์ T22 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันผสมสีอเนกประสงค์ เบอร์ A850-350 เอทีเอ็ม - น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด เบอร์ T07 ลีอบสเตอร์
	การเจือจาง	:	- แปรง, ลูกกลิ้ง 10-15% (โดยปริมาตร) - เครื่องพ่น 30-35% (โดยปริมาตร)
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 15 - 30 นาที	
	:	- แห้งทาทับได้ 4 - 6 ชั่วโมง	
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวเหล็กเก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิมและสิ่งสกปรก พื้นผิวเหล็กใหม่: ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผงสนิม และคราบไข การรองพื้น ทาสีรองพื้นกันสนิมแดง เอทีเอ็ม เบอร์ 1024 จำนวน 1-2 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 4-6 ชั่วโมง ก่อนการทาสีทับหน้า การทาสีทับหน้า ทาสีทับหน้าด้วยสีเคลือบแอลคีด เอทีเอ็ม ลงบนพื้นผิวที่ผ่านการรองพื้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 เที่ยว โดยเว้นระยะการทาระหว่างชั้น 6-8 ชั่วโมง และสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากทิ้งไว้ให้แห้งตัวสมบูรณ์ประมาณ 72 ชั่วโมง		

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1050, แฟกซ์: +66 2 312 1163

การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	50-55 ตร.ม. / แกลลอน / เทียว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจาก ความร้อน ประกายไฟหรือเปลวไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ใน สภาพที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ● หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ ● หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.0.875 ลิตร / 3.5 ลิตร / 17.5 ลิตร