

## สีรองพื้นกันสนิมแดง ลีอบสเตอร์ (ตรากุ้ง) เบอร์ 1024

Version 1.1

Date of issue 21.05.2021

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คุณสมบัติ       | สีรองพื้นกันสนิมแดง ลีอบสเตอร์ (ตรากุ้ง) เบอร์ 1024 เป็นสีรองพื้นที่มีคุณสมบัติการกันสนิมดีเยี่ยม ผลิตจากสารยึดเกาะแอลคีด เรซินคุณภาพดี ผสมผงสีและสารเติมแต่งที่เหมาะสมให้ฟิล์มสีเรียบเนียน แข็งเ็น ช่วยเพิ่มความสามารถการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและสีทับหน้าได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราและคราบตะไคร่อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ลักษณะการใช้งาน | เหมาะสำหรับการใช้ทารองพื้นบนงานพื้นผิวเหล็กหรือโลหะทั่วไป เช่น งานโครงสร้าง รวบันได เหล็กดัดหน้าต่าง หรือเครื่องจักรต่างๆ เป็นต้น ก่อนการทาสีทับหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ข้อมูลทางเทคนิค | <div>ชนิดผลิตภัณฑ์ : แอลคีด เรซิน</div> <div>ลักษณะภายนอก : ขอบเหลวข้น เหนียวน้ำตาล-แดง</div> <div>ลักษณะฟิล์ม : ด้าน</div> <div>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1) : 1.400 – 1.500 ที่อุณหภูมิ 25 °C</div> <div>ความหนืด : 100- 105 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C</div> <div>อุปกรณ์ที่ใช้ทา : แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น</div> <div>ตัวทำละลายที่เหมาะสม :  <ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำมันสนเกรด 3A เบอร์ T21 ตราหัวสิงห์</li> <li>- น้ำมันชักแห้งเกรด 2A เบอร์ T22 ตราหัวสิงห์</li> <li>- น้ำมันผสมสีเอนกประสงค์ เบอร์ A850-350 เอนทีเอ็ม</li> <li>- น้ำมันผสมสีเคิลือบแอลคีด เบอร์ T07 ลีอบสเตอร์</li> </ul> </div> <div>การเจือจาง :  <ul style="list-style-type: none"> <li>- แปรง, ลูกกลิ้ง 10-15% (โดยปริมาตร)</li> <li>- เครื่องพ่น 30-35% (โดยปริมาตร)</li> </ul> </div> <div>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C :  <ul style="list-style-type: none"> <li>- แห้งแตะได้ 15 - 30 นาที</li> <li>- แห้งทาทับได้ 4 - 6 ชั่วโมง</li> </ul> </div> |
| ระบบการทาสี     | <div>การเตรียมพื้นผิว</div> <p>พื้นผิวเหล็กเก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิมและสิ่งสกปรก</p> <p>พื้นผิวเหล็กใหม่: ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผงสนิม และคราบไข</p> <div>การรองพื้น</div> <p>ทาสีรองพื้นกันสนิมแดง ลีอบสเตอร์ (ตรากุ้ง) เบอร์ 1024 จำนวน 1-2 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 4-6 ชั่วโมง ก่อนการทาสีทับหน้า</p> <div>การทาสีทับหน้า</div> <p>ทาสีทับหน้าด้วยสีเคิลือบแอลคีด ลีอบสเตอร์ ลงบนพื้นผิวที่ผ่านการรองพื้นเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 เที่ยว โดยเว้นระยะการทาระหว่างชั้น 6-8 ชั่วโมง และสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากทิ้งไว้ให้แห้งตัวสมบูรณ์ประมาณ 72 ชั่วโมง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**การปฏิเสธสิทธิ:** ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1050, แฟกซ์: +66 2 312 1163

## สีรองพื้นกันสนิมแดง ลีอบสเตอร์ (ตรากุ้ง) เบอร์ 1024

Version 1.1

Date of issue 21.05.2021

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี                   | 50-55 ตร.ม. / แกลลอน / เทียว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์               | อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจาก ความร้อน ประกายไฟหรือเปลวไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ใน สภาพที่เหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก</li> <li>● ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก</li> <li>● สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา</li> <li>● หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้</li> <li>● หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก</li> <li>● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที</li> <li>● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม</li> </ul> |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์                              | 0.280 ลิตร / 0.875 ลิตร / 3.5 ลิตร / 17.5 ลิตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**การปฏิเสธสิทธิ:** ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสถานะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1050, แฟกซ์: +66 2 312 1163