

คุณสมบัติ	สีน้ำอะครีลิครองพื้นแดง เอทีเอ็ม เบอร์ 200 เป็นสีรองพื้นอะครีลิคสูตรน้ำ ให้เนื้อฟิล์มเรียบเนียน ช่วยให้การทาสีทับหน้าสวยงาม สีสันความประณีตมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยเสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวกับสีทับหน้าได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยลดปัญหาสีลอกหล่อน จึงสามารถยืดอายุการใช้งานได้อย่างทนทานยาวนาน																				
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับการใช้เพื่อการรองพื้นบนพื้นผิวต่างๆ ก่อนการทาสีทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิคสีทอง เอทีเอ็ม เบอร์ 999																				
ข้อมูลทางเทคนิค	<table> <tr> <td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>: สีน้ำอะครีลิค</td></tr> <tr> <td>ลักษณะ</td><td>: ของเหลวข้น สีแดง</td></tr> <tr> <td>ชนิดฟิล์ม</td><td>: ด้าน</td></tr> <tr> <td>ความหนืด</td><td>: 95-106 KU ที่ 25 °C</td></tr> <tr> <td>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)</td><td>: 1.000 – 1.300 ที่ 25 °C</td></tr> <tr> <td>pH</td><td>: 8.5-10</td></tr> <tr> <td>Solid Content</td><td>: 45-55%</td></tr> <tr> <td>อุปกรณ์การใช้งาน</td><td>: แปรง/ ลูกกลิ้ง/ เครื่องพ่น</td></tr> <tr> <td>การเจือจาง</td><td>: เจือจางด้วยน้ำสะอาดไม่เกิน 10-20%</td></tr> <tr> <td>ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C</td><td>: แห้งแตะได้ 30-40 นาที แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง</td></tr> </table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	: สีน้ำอะครีลิค	ลักษณะ	: ของเหลวข้น สีแดง	ชนิดฟิล์ม	: ด้าน	ความหนืด	: 95-106 KU ที่ 25 °C	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	: 1.000 – 1.300 ที่ 25 °C	pH	: 8.5-10	Solid Content	: 45-55%	อุปกรณ์การใช้งาน	: แปรง/ ลูกกลิ้ง/ เครื่องพ่น	การเจือจาง	: เจือจางด้วยน้ำสะอาดไม่เกิน 10-20%	ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C	: แห้งแตะได้ 30-40 นาที แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	: สีน้ำอะครีลิค																				
ลักษณะ	: ของเหลวข้น สีแดง																				
ชนิดฟิล์ม	: ด้าน																				
ความหนืด	: 95-106 KU ที่ 25 °C																				
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	: 1.000 – 1.300 ที่ 25 °C																				
pH	: 8.5-10																				
Solid Content	: 45-55%																				
อุปกรณ์การใช้งาน	: แปรง/ ลูกกลิ้ง/ เครื่องพ่น																				
การเจือจาง	: เจือจางด้วยน้ำสะอาดไม่เกิน 10-20%																				
ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C	: แห้งแตะได้ 30-40 นาที แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง																				
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวปูนใหม่: ควรทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น ผงซีเมนต์และคราบไขมัน พื้นผิวปูนเก่า: ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด หากพื้นผิวมีเชื้อราหรือคราบตะไคร่ ควรกำจัดด้วย Lobster Shield Mold Wash No.L-7 15 โดยไม่ต้องผสมน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มใช้งาน การรองพื้น รองพื้นด้วย สีน้ำอะครีลิครองพื้นแดง เอทีเอ็ม เบอร์ 200 จำนวน 1-2 เที่ยว โดยทิ้งระยะเวลาแห้งระหว่างชั้นประมาณ 30-40 นาที และสามารถทาสีทับหน้าได้หลังจากทิ้งไว้ให้แห้งสนิทประมาณ 2-3 ชั่วโมง																				

ระบบการใช้งาน (ต่อ)	การทาสีทับหน้า ทาสีทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิคสีทอง เอทีเอ็ม เบอร์ 999 จำนวน 2-3 เที่ยว โดยทิ้งระยะเวลาแห้งระหว่างชั้นประมาณ 1-2 ชั่วโมง และสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อยประมาณ 6 ชั่วโมง
การคลุมพื้นที่โดยทฤษฎี	35-40 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวหนังแห้งและแตกได้ ● หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● ห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหาร ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.946 ลิตร / 3.785 ลิตร