

คุณสมบัติ	สีทองคำอะคริลิค แลคเกอร์ เอทีเอ็ม เบอร์ AL-666 ผลิตจากอะคริลิค เรซินคุณภาพ ผสมผงสีทองชนิดพิเศษ ที่ให้เนื้อสีแน่น พิล์มสีทองสวยงามโดดเด่น เปล่งปลั่ง เงางาม อย่างเป็นประกาย พร้อมด้วยคุณสมบัติการยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อรังสี UV และสภาพอากาศแวดล้อม จึงช่วยลดปัญหาฟิล์มสีหมองดำได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถต้านทานเชื้อราและตะไคร่น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ																				
ลักษณะการใช้งาน	ใช้สำหรับการทาตกแต่งบนพื้นผิวต่างๆ เช่น อัลลอย กัลวาไนซ์ อะลูมิเนียม หรือ สแตนเลส เป็นต้น โดยสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร																				
ข้อมูลทางเทคนิค	<table> <tr> <td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>: อะคริลิค เรซิน</td></tr> <tr> <td>ลักษณะ</td><td>: ของเหลวข้น เจดสีทอง</td></tr> <tr> <td>ชนิดฟิล์ม</td><td>: เงา</td></tr> <tr> <td>ความหนืด</td><td>: 85-90 KU ที่ 25 °C</td></tr> <tr> <td>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)</td><td>: 0.950-1.100 ที่ 25 °C</td></tr> <tr> <td>Solid Content</td><td>: 46-50%</td></tr> <tr> <td>อุปกรณ์การใช้งาน</td><td>: แปรง – ลูกกลิ้ง - เครื่องพ่น</td></tr> <tr> <td>ตัวทำละลายที่เหมาะสม</td><td>: ทินเนอร์สำหรับผสมสีอะคริลิค เอทีเอ็ม เบอร์ T74</td></tr> <tr> <td>การเจือจาง</td><td>: แปรง-ลูกกลิ้ง 10-15% โดยปริมาตร เครื่องพ่น 30-35% โดยปริมาตร</td></tr> <tr> <td>ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C</td><td>: แห้งแตะได้ 15-20 นาที แห้งทาบได้ 1-2 ชั่วโมง แห้งสมบูรณ์ 6-8 ชั่วโมง</td></tr> </table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	: อะคริลิค เรซิน	ลักษณะ	: ของเหลวข้น เจดสีทอง	ชนิดฟิล์ม	: เงา	ความหนืด	: 85-90 KU ที่ 25 °C	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	: 0.950-1.100 ที่ 25 °C	Solid Content	: 46-50%	อุปกรณ์การใช้งาน	: แปรง – ลูกกลิ้ง - เครื่องพ่น	ตัวทำละลายที่เหมาะสม	: ทินเนอร์สำหรับผสมสีอะคริลิค เอทีเอ็ม เบอร์ T74	การเจือจาง	: แปรง-ลูกกลิ้ง 10-15% โดยปริมาตร เครื่องพ่น 30-35% โดยปริมาตร	ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C	: แห้งแตะได้ 15-20 นาที แห้งทาบได้ 1-2 ชั่วโมง แห้งสมบูรณ์ 6-8 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	: อะคริลิค เรซิน																				
ลักษณะ	: ของเหลวข้น เจดสีทอง																				
ชนิดฟิล์ม	: เงา																				
ความหนืด	: 85-90 KU ที่ 25 °C																				
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	: 0.950-1.100 ที่ 25 °C																				
Solid Content	: 46-50%																				
อุปกรณ์การใช้งาน	: แปรง – ลูกกลิ้ง - เครื่องพ่น																				
ตัวทำละลายที่เหมาะสม	: ทินเนอร์สำหรับผสมสีอะคริลิค เอทีเอ็ม เบอร์ T74																				
การเจือจาง	: แปรง-ลูกกลิ้ง 10-15% โดยปริมาตร เครื่องพ่น 30-35% โดยปริมาตร																				
ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C	: แห้งแตะได้ 15-20 นาที แห้งทาบได้ 1-2 ชั่วโมง แห้งสมบูรณ์ 6-8 ชั่วโมง																				
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว - พื้นผิวปูน พื้นผิวใหม่: ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบฝุ่นผง คราบไข น้ำมัน รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ พื้นผิวเก่า: ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) หากพื้นผิวมีเชื้อราหรือคราบตะไคร่ ควรกำจัดด้วย Lobster Shield Mold Wash No.L-715 โดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มใช้งาน -พื้นผิวไม้ พื้นผิวใหม่: ขัดตกแต่งพื้นผิวไม้ให้เรียบด้วยกระดาษทราย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง คราบไข คราบสกปรก และเศษวัสดุต่างๆ พื้นผิวเก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก ปรับพื้นผิวให้เรียบด้วยกระดาษทราย จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง และทิ้งไว้ให้แห้ง																				

ระบบการใช้งาน (ต่อ)	- พื้นผิวโลหะ พื้นผิวใหม่: ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สนิม คราบไข และไขมัน หากพื้นผิวลื่นให้ลูบด้วยกระดาษทราย เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะ พื้นผิวเก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม ฝุ่นผง รวมถึงเศษวัสดุต่างๆ การรองพื้น หากต้องการให้สีทับหน้าเป็นสีโทนสว่าง: รองพื้นด้วย สีรองพื้นเหลือง อะคริลิค แลคเกอร์ เอทีเอ็ม เบอร์ 500 จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง ก่อนการทาสีทับหน้า หากต้องการให้สีทับหน้าเป็นสีโทนเข้ม: รองพื้นด้วย สีรองพื้นแดง อะคริลิค แลคเกอร์ เอทีเอ็ม เบอร์ 400 จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง ก่อนการทาสีทับหน้า การทาสีทับหน้า ทาสีทองคำอะคริลิค แลคเกอร์ เอทีเอ็ม เบอร์ AL-666 ลงบนพื้นผิวที่ผ่านการรองพื้นมาเรียบร้อยแล้ว 2-3 เที่ยว โดยทิ้งระยะการทาห่างชั้น 1-2 ชั่วโมง และสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนเริ่มใช้งาน
การคลุมพื้นที่โดยทฤษฎี	35-40 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟหรือเปลวไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ● ห้ามสูดดมไอระเหย/ ละอองเหลว / ละอองลอย/ พุ่ม เข้าไป ● หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ ● หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.237 ลิตร / 0.946 ลิตร / 3.785 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ขอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1050, แฟกซ์: +66 2 312 1163