

คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม คลาสสิก แมสสีน้ำ ผลิตจากอะคริลิคคุณภาพ ผสมผงสีชนิดพิเศษ ให้เนื้อสีแน่น ใช้งานง่าย เพียงผสมด้วยสีน้ำอะคริลิค และสามารถใช้งานได้ทันที ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ปกป้องฟิล์มสีไม่ให้ซีดจาง พร้อมทั้งช่วยคงความสดของสีได้ยาวนานอย่างมีประสิทธิภาพ																		
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ผสมสีน้ำอะคริลิค เพื่อการทาตกแต่งบนพื้นผิวต่างๆ เช่น พื้นผิวปูน พื้นผิวคอนกรีต บ้ายโฆษณา แผ่นผ้า ปูนปลาสเตอร์ กระเบื้องเรียบ หรืออิฐ เป็นต้น โดยสามารถใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร																		
ข้อมูลทางเทคนิค	<table> <tr> <td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>: อะคริลิค โคโพลิเมอร์</td></tr> <tr> <td>ลักษณะ</td><td>: ของเหลวข้น เจดสีตามแคตตาล็อก</td></tr> <tr> <td>ลักษณะฟิล์ม</td><td>: ด้าน</td></tr> <tr> <td>ความหนืด</td><td>: 107 - 112 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr> <tr> <td>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1)</td><td>: 1.400 – 1.700 ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr> <tr> <td>Solid content</td><td>: 45-55%</td></tr> <tr> <td>pH</td><td>: 8 - 10</td></tr> <tr> <td>อุปกรณ์ที่ใช้ทา</td><td>: แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น</td></tr> <tr> <td>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td><td>: - แห้งแตะได้ 30-60 นาที - แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง - แห้งใช้งานได้ 4-6 ชั่วโมง </td></tr> </table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	: อะคริลิค โคโพลิเมอร์	ลักษณะ	: ของเหลวข้น เจดสีตามแคตตาล็อก	ลักษณะฟิล์ม	: ด้าน	ความหนืด	: 107 - 112 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1)	: 1.400 – 1.700 ที่อุณหภูมิ 25 °C	Solid content	: 45-55%	pH	: 8 - 10	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	: แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	: - แห้งแตะได้ 30-60 นาที - แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง - แห้งใช้งานได้ 4-6 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	: อะคริลิค โคโพลิเมอร์																		
ลักษณะ	: ของเหลวข้น เจดสีตามแคตตาล็อก																		
ลักษณะฟิล์ม	: ด้าน																		
ความหนืด	: 107 - 112 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C																		
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1)	: 1.400 – 1.700 ที่อุณหภูมิ 25 °C																		
Solid content	: 45-55%																		
pH	: 8 - 10																		
อุปกรณ์ที่ใช้ทา	: แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น																		
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	: - แห้งแตะได้ 30-60 นาที - แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง - แห้งใช้งานได้ 4-6 ชั่วโมง																		
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวปูนใหม่: ควรทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น ผงซีเมนต์และคราบไขมัน พื้นผิวปูนเก่า: ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด หากพื้นผิวมีเชื้อราหรือคราบตะไคร่ ควรกำจัดด้วย Lobster Shield Mold Wash No.L-7 15 โดยไม่ต้องผสมน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง แล้วล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำอีกครั้ง ปล่อยให้แห้ง 2-3 วัน ก่อนทาสีทับ บริเวณที่มีรอยแตกร้าวขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม.และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊วด้วย ATM Wall Putty No.107 ส่วนบริเวณที่มีรอยแตกร้าวขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊วด้วย ATM Acrylic Sealant																		

ระบบการทาสี (ต่อ)	การรองพื้น พื้นผิวปูนใหม่: รองพื้นด้วย เอทีเอ็ม คลาสสิก สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1-2 เที่ยว (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิคของผลิตภัณฑ์เอทีเอ็ม คลาสสิก สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง) พื้นผิวปูนเก่า: รองพื้นด้วย เอทีเอ็ม น้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่เป็นฝุ่น (สูตรน้ำมัน) เบอร์ E-1100 1-2 เที่ยว (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิคของผลิตภัณฑ์เอทีเอ็ม น้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่เป็นฝุ่น (สูตรน้ำมัน) เบอร์ E-1100) การผสม - คนเอทีเอ็ม คลาสสิก แมสส์น้ำ ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน - ผสมเอทีเอ็ม คลาสสิก แมสส์น้ำ กับสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายนอก หรือสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน ตามปริมาณที่ต้องการ และคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนเริ่มใช้งาน - หากส่วนผสมมีความเข้มข้นมากเกินไป สามารถเติมน้ำได้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน การทาสีทับหน้า ทาสีน้ำอะครีลิคที่ผ่านการผสมกับแมสส์น้ำเรียบร้อยแล้ว ลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ อย่างน้อย 2-3 เที่ยว โดยเว้นระยะการทาสีระหว่างชั้น 1-2 ชั่วโมง หลังจากฟิล์มสีชั้นแรกแห้งแล้ว และสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากทิ้งฟิล์มสีให้แห้งสมบูรณ์ประมาณ 4-6 ชั่วโมง
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	35-45 ตร.ม. / ลิตร / เที่ยว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก

**ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม**

- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
- ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้
- หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก
- หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที
- ห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหาร
- หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม

ขนาดบรรจุภัณฑ์

3.785 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ขอยสาร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163