

ลือบสเตอร์ สีทาอาคารสีเทาเบอร์ด 7403

Version 1.0

Date of issue 26.04.2022

คุณสมบัติ	ลือบสเตอร์สีทาอาคารสีเทาเบอร์ด 7403 ผลิตด้วยสูตรเฉพาะจากแอลคีด เรซินชนิดพิเศษผสมกับผงสีคุณภาพ ให้น้ำฟิล์มสีสวย เรียบเนียน ยึดเกาะแน่น ทนทานต่อแรงกระแทกและการขีดข่วนได้ดี เป็นอย่างดี ช่วยปกป้องพื้นผิวอาคารสีเทาเบอร์ด จากรังสี UV ในแสงแดด พร้อมทั้งมีความคงทนต่อสภาวะอากาศทางทะเล ที่มีความชื้น และมีความกัดกร่อนสูง มั่นใจในความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม ด้วยส่วนผสมที่ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว		
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวอาคารสีเทาเบอร์ด หรือบริเวณอื่นๆ ที่ต้องการความทนทานต่อการขีดข่วน		
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก. 2625-2557 สีเคลือบแอลคีด: เฉพาะด้านความปลอดภัย		
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	: แอลคีด เรซิน	
	ลักษณะภายนอก	: ของเหลวข้น เจลสีส้ม	
	ลักษณะฟิล์ม	: ฟิล์มด้าน	
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	: 1.300 – 1.500 ที่อุณหภูมิ 25 °C	
	ความหนืด	: 95 - 100 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C	
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	: แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น	
	ตัวทำละลายที่เหมาะสม	: - น้ำมันสนเกรด 3A เบอร์ T21 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันชักแห้งเกรด 2A เบอร์ T22 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันผสมสีเนกประสงค์ เบอร์ A850-350 เอทีเอ็ม - น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด เบอร์ T07 ลือบสเตอร์	
	การเจือจาง	: - แปรง, ลูกกลิ้ง - เครื่องพ่น	10-15% (โดยปริมาตร) 30-35% (โดยปริมาตร)
	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	: - แห้งแตะได้ - แห้งทาบได้ - แห้งใช้งานได้	2-3 ชั่วโมง 6-8 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างจากที่เราไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ย่านนาว่า, เขตสาทร กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1050 แฟกซ์: +66 2 312 1163

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวหลัก

- พื้นผิวหลักเก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิมและสิ่งสกปรก
- พื้นผิวหลักใหม่: ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผงสนิม และคราบไขมัน

พื้นผิวไม้

- พื้นผิวไม้เก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย
- พื้นผิวไม้ใหม่: ขัดตกแต่งผิวให้เรียบร้อย ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง และคราบไขมัน

การรองพื้น

พื้นผิวหลัก

รองพื้นด้วยลิบสเตอร์ สีรองพื้นกันสนิมแดง เบอร์ 1024 จำนวน 1-2 เที่ยว (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิคของแต่ละผลิตภัณฑ์)

พื้นผิวไม้

รองพื้นด้วยลิบสเตอร์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ 1600 จำนวน 1-2 เที่ยว (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ลิบสเตอร์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ 1600)

การทาสีทับหน้า

ทาลิบสเตอร์ สีทาแดดฟ้าเรือ เบอร์ 7403 ลงบนพื้นผิวที่ผ่านการรองพื้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2-3 เที่ยว โดยเว้นระยะการระหว่างชั้น 6-8 ชั่วโมง และสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากทิ้งไว้ให้แห้งตัวสมบูรณ์ประมาณ 72 ชั่วโมง

การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี

30-45 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว

การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์

อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความชื้น ประกายไฟหรือเปลวไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม

ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา • หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวหนังแห้งและแตกได้ • หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.875 ลิตร / 3.5 ลิตร / 17.5 ลิตร