

กาแลนท์ สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอร์ EX-300

Version 1.0

Date of issue 05.06.2021

คุณสมบัติ	กาแลนท์ สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอร์ EX-300 ผลิตจากอะครีลิกคุณภาพ ชนิดพิเศษ สำหรับการทา รองพื้น พื้นผิวปูนใหม่ ช่วยป้องกันความชื้นต่างจากพื้นผิวปูน เสริมการยึดเกาะระหว่างสีทับหน้า กับพื้นผิว ป้องกันการหลุดล่อนของเนื้อฟิล์ม เพิ่มประสิทธิภาพการทาสีทับหน้าได้สวยงามมากยิ่งขึ้น																											
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทารองพื้นบนผนังหรือฝ้าเพดานที่เป็นพื้นผิวใหม่ บนพื้นผิวคอนกรีต, ผนังก่ออิฐ, ปูนฉาบ, ปูนปลาสเตอร์ หรือวัสดุอื่นๆ เป็นต้น ก่อนการทาสีทับหน้า																											
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>:</td><td>อะครีลิกโพลีเมอร์</td></tr><tr><td>ลักษณะ</td><td>:</td><td>ของเหลวข้น สีขาว</td></tr><tr><td>ชนิดฟิล์ม</td><td>:</td><td>ด้าน</td></tr><tr><td>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1)</td><td>:</td><td>1.400-1.700 ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr><tr><td>ความหนืด</td><td>:</td><td>105-110 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr><tr><td>pH</td><td>:</td><td>8-10</td></tr><tr><td>อุปกรณ์ที่ใช้ทา</td><td>:</td><td>แปรง – ลูกกลิ้ง – เครื่องพ่น</td></tr><tr><td>การเจือจาง</td><td>:</td><td>เจือจางด้วยน้ำสะอาดไม่เกิน 10%</td></tr><tr><td>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td><td>:</td><td>- แห้งแตะได้ 30 นาที - แห้งทาทับ 1-2 ชั่วโมง</td></tr></table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะครีลิกโพลีเมอร์	ลักษณะ	:	ของเหลวข้น สีขาว	ชนิดฟิล์ม	:	ด้าน	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1)	:	1.400-1.700 ที่อุณหภูมิ 25 °C	ความหนืด	:	105-110 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C	pH	:	8-10	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง – ลูกกลิ้ง – เครื่องพ่น	การเจือจาง	:	เจือจางด้วยน้ำสะอาดไม่เกิน 10%	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 30 นาที - แห้งทาทับ 1-2 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะครีลิกโพลีเมอร์																										
ลักษณะ	:	ของเหลวข้น สีขาว																										
ชนิดฟิล์ม	:	ด้าน																										
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1)	:	1.400-1.700 ที่อุณหภูมิ 25 °C																										
ความหนืด	:	105-110 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C																										
pH	:	8-10																										
อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง – ลูกกลิ้ง – เครื่องพ่น																										
การเจือจาง	:	เจือจางด้วยน้ำสะอาดไม่เกิน 10%																										
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 30 นาที - แห้งทาทับ 1-2 ชั่วโมง																										
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว ควรทิ้งให้พื้นผิวแห้งตัวประมาณ 30 วันก่อนทำการทาสี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและ สีซีดจาง ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นผง, คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ และทิ้งไว้ให้แห้งก่อนการทาสี รองพื้น การรองพื้น ทากาแลนท์ สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอร์ EX-300 ลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า การทาสีทับหน้า ทาสีทับหน้าด้วยผลิตภัณฑ์แบรนด์กาแลนท์ 2-3 เที่ยว (รายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมสามารถ ศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิคของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่เลือกใช้สำหรับการทาสีทับหน้า)																											
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	35-40 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว																											
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิด ฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม																											

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1050, แฟกซ์: +66 2 312 1163

กาแลนท์ สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอร์ EX-300

Version 1.0

Date of issue 05.06.2021

ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ • หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	3.6 ลิตร/ 10 ลิตร / 18 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ขอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1050, แฟกซ์: +66 2 312 1163