

คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม สเปรย์ กัลวาไนซ์ 2IN1 สีสเปรย์ประสิทธิภาพสูง ที่มาพร้อมเทคโนโลยี GALVANIZED ACTIV ช่วยปกป้องพื้นผิวรอยต่อทุกงานเหล็ก ให้สวยเรียบเนียนเหมือนใหม่ โดยไม่ต้องรองพื้น ป้องกันการเกิดสนิม ฟิสิคส์แห้งไว ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกส่อน พ่นง่าย เข้าได้ทุกพื้นที่ ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และตะกั่ว ปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม																		
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับพ่นทับรอยตัด หรือรอยเชื่อมงานโลหะทุกชนิด เช่น เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กดำ เหล็กชุบซิงค์ สแตนเลส อะลูมิเนียม เหล็กกล่อง เป็นต้น																		
ข้อมูลทางเทคนิค	<table border="1"> <tr> <td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td> <td>: อะครีลิคเรซิน</td> </tr> <tr> <td>ลักษณะ</td> <td>: สีละอองลอย (สเปรย์) เจดสีบรอนซ์ประกาย กิ่งเงา</td> </tr> <tr> <td>ลักษณะฟิล์ม</td> <td>: กิ่งเงา</td> </tr> <tr> <td>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)</td> <td>: 0.890-0.950 ที่อุณหภูมิ 25 °C</td> </tr> <tr> <td>ความหนืด (Ford Cup No.4)</td> <td>: 12-13 sec ที่อุณหภูมิ 25 °C (ในสถานะของเหลว)</td> </tr> <tr> <td>จุดวาบไฟ</td> <td>: -73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)</td> </tr> <tr> <td>ความดัน</td> <td>: 4.5-5 กก./ซม.² ที่อุณหภูมิ 30 °C</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 30 °C</td> <td>: - แห้งแตะได้ 8-10 นาที - แห้งพ่นทับได้ 50-60 นาที</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td> <td>: - แห้งแตะได้ 15 นาที - แห้งพ่นทับได้ 60 นาที</td> </tr> </table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	: อะครีลิคเรซิน	ลักษณะ	: สีละอองลอย (สเปรย์) เจดสีบรอนซ์ประกาย กิ่งเงา	ลักษณะฟิล์ม	: กิ่งเงา	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	: 0.890-0.950 ที่อุณหภูมิ 25 °C	ความหนืด (Ford Cup No.4)	: 12-13 sec ที่อุณหภูมิ 25 °C (ในสถานะของเหลว)	จุดวาบไฟ	: -73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)	ความดัน	: 4.5-5 กก./ซม. ² ที่อุณหภูมิ 30 °C	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 30 °C	: - แห้งแตะได้ 8-10 นาที - แห้งพ่นทับได้ 50-60 นาที	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	: - แห้งแตะได้ 15 นาที - แห้งพ่นทับได้ 60 นาที
ชนิดผลิตภัณฑ์	: อะครีลิคเรซิน																		
ลักษณะ	: สีละอองลอย (สเปรย์) เจดสีบรอนซ์ประกาย กิ่งเงา																		
ลักษณะฟิล์ม	: กิ่งเงา																		
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	: 0.890-0.950 ที่อุณหภูมิ 25 °C																		
ความหนืด (Ford Cup No.4)	: 12-13 sec ที่อุณหภูมิ 25 °C (ในสถานะของเหลว)																		
จุดวาบไฟ	: -73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)																		
ความดัน	: 4.5-5 กก./ซม. ² ที่อุณหภูมิ 30 °C																		
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 30 °C	: - แห้งแตะได้ 8-10 นาที - แห้งพ่นทับได้ 50-60 นาที																		
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	: - แห้งแตะได้ 15 นาที - แห้งพ่นทับได้ 60 นาที																		
ระบบการทาสี	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวเหล็กเก่า: ควรขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบสนิม คราบสกปรก คราบไขมันและน้ำมัน รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ และทิ้งไว้ให้แห้ง</p> <p>พื้นผิวเหล็กใหม่: ตรวจสอบคราบสนิม ทำความสะอาดพื้นผิว และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง</p> <p>การรองพื้น</p> <p>สามารถใช้งานโดยไม่ต้องรองพื้น</p> <p>การพ่นทับบนหน้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อนใช้งานเขย่ากระป๋องสเปรย์ให้ทั่วประมาณ 2 นาที และขณะทำการพ่นควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ - พ่นให้ห่างจากวัสดุที่ทำการพ่นประมาณ 1 ฟุต - เพื่อให้ได้ชั้นงานที่ดี ควรพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นบางๆ ทิ้งไว้ 20-30 นาที ก่อนทำการพ่นครั้งที่ 2 - ล้างหัวฉีดทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันการอุดตัน โดยคว่ำกระป๋องแล้วพ่นลมออกเล็กน้อย 																		

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	1.3-1.5 ตร.ม. / เที่ยว / กระจบ (400 ซีซี)
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 3 ปีเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ หรือเปลวไฟ ป้องกันจากแสงแดด ห้ามสัมผัสอุณหภูมิเกิน 50 °C / 122 °F หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือ ควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ห้ามฉีดเป็นละอองลอยบนเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดการติดไฟอื่นๆ ● ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ● หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ ● หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● ห้ามดื่มแท่งหรือเผากะป๋องหลังการใช้ ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	400 ซีซี

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า