



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

กาแลนท์ สีทากระดานดำ/เขียว

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	กาแลนท์ สีทากระดานดำ/เขียว สีเคลือบชนิดแอลคีด ให้ฟิล์มสีแบบด้าน สีสวยเนียนเรียบ ไม่ซีดจาง สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ช่วยป้องกันกันรอยจากการขีดข่วน																														
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทาตกแต่งชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ สามารถใช้ได้ทั้งงานไม้และงานโลหะ เช่น กระดาน ตู้ เตียง ประตู หน้าต่าง เป็นต้น																														
ข้อมูลทางเทคนิค	<table> <tr> <td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>:</td><td>แอลคีด เรซิน</td></tr> <tr> <td>ลักษณะ</td><td>:</td><td>ของเหลว สีดำ/เขียว</td></tr> <tr> <td>ชนิดฟิล์ม</td><td>:</td><td>ด้าน</td></tr> <tr> <td>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)</td><td>:</td><td>1.200-1.400</td></tr> <tr> <td>Solid content</td><td>:</td><td>50-70%</td></tr> <tr> <td>ความหนืด</td><td>:</td><td>95-100 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr> <tr> <td>อุปกรณ์ที่ใช้ทา</td><td>:</td><td>แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น</td></tr> <tr> <td>การเจือจาง</td><td>:</td><td>น้ำมันสนตราหัวสิงห์ เบอร์ T-21 หรือ น้ำมันผสม สีเคลือบแอลคีด ตราลิอบสเตอร์ ผสม 10-15%</td></tr> <tr> <td rowspan="2">ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td><td>:</td><td>- แห้งแตะได้ 1-2 ชั่วโมง</td></tr> <tr> <td>:</td><td>- แห้งทาทับได้ 4-6 ชั่วโมง</td></tr> </table>		ชนิดผลิตภัณฑ์	:	แอลคีด เรซิน	ลักษณะ	:	ของเหลว สีดำ/เขียว	ชนิดฟิล์ม	:	ด้าน	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	1.200-1.400	Solid content	:	50-70%	ความหนืด	:	95-100 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	การเจือจาง	:	น้ำมันสนตราหัวสิงห์ เบอร์ T-21 หรือ น้ำมันผสม สีเคลือบแอลคีด ตราลิอบสเตอร์ ผสม 10-15%	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 1-2 ชั่วโมง	:	- แห้งทาทับได้ 4-6 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	แอลคีด เรซิน																													
ลักษณะ	:	ของเหลว สีดำ/เขียว																													
ชนิดฟิล์ม	:	ด้าน																													
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	1.200-1.400																													
Solid content	:	50-70%																													
ความหนืด	:	95-100 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C																													
อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น																													
การเจือจาง	:	น้ำมันสนตราหัวสิงห์ เบอร์ T-21 หรือ น้ำมันผสม สีเคลือบแอลคีด ตราลิอบสเตอร์ ผสม 10-15%																													
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 1-2 ชั่วโมง																													
	:	- แห้งทาทับได้ 4-6 ชั่วโมง																													
ระบบการทาสี	- การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวเหล็ก - พื้นผิวเหล็กเก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิมและสิ่งสกปรก - พื้นผิวเหล็กใหม่: ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผงสนิม และคราบไขมัน พื้นผิวไม้ - พื้นผิวไม้เก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย - พื้นผิวไม้ใหม่: ขัดตกแต่งผิวให้เรียบร้อย และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง และคราบไขมัน - การทาสีรองพื้น พื้นผิวเหล็ก: ทาสีรองพื้นกันสนิม กาแลนท์ เบอร์ 1040 จำนวน 1 เที่ยว พื้นผิวไม้: ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา กาแลนท์ เบอร์ 1600 จำนวน 1 เที่ยว - การทาสีทับหน้า ทาสีทากระดานดำ/เขียว กาแลนท์ บนพื้นผิวจำนวน 2 เที่ยว เว้นระยะการทาสีระหว่างชั้น 3-4 ชั่วโมง หลังจากฟิล์มสีชั้นแรกแห้งแล้ว																														
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	30-40 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว																														

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างจากที่เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.uraipaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

กาแลนท์ สีทากระดานดำ/เขียว

เอกสารเลขที่

การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บให้ห่างจากความร้อน เปลวไฟ และประกายไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/ เปลวไฟ/ ประกายไฟ/ ห้ามสูบบุหรี่ • ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวหนังแห้งและแตกได้ • หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.875 ลิตร/ 3.5 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่ต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163