

คุณสมบัติ	น้ำยาผสมคอนกรีต หรือปูนทราย (Concrete Admixture) สำหรับเพิ่มคุณสมบัติกันซึมชนิดลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงของเนื้อคอนกรีตได้แน่น แกร่งทนทาน ให้ค่ากำลังอัดสูงขึ้น เพิ่มการกระจายตัวของอนุภาคปูนซีเมนต์ได้อย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดปัญหาการเกิดรุกราน หรือการหลุดตัวของพื้นผิวคอนกรีต อันเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการแตกร้าว หลุดล่อน และการซึมผ่านของน้ำบนพื้นผิวคอนกรีต																							
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ผสมในปูนซีเมนต์ ปูนทราย หรือคอนกรีต บนงานฉาบ งานก่ออิฐ งานโครงสร้างต่างๆ ที่ต้องการเพิ่มคุณสมบัติกันซึมและความแข็งแรง เช่น ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ เขื่อน คลองส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ อุโมงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง และงานคอนกรีตทุกชนิด																							
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>:</td><td>น้ำยาผสมคอนกรีต สำหรับลดปริมาณน้ำผสม</td></tr><tr><td></td><td></td><td>เพิ่มประสิทธิภาพการกันซึม (Waterproofing Admixture)</td></tr><tr><td>ลักษณะ</td><td>:</td><td>ของเหลว สีน้ำตาล</td></tr><tr><td>ความหนืด</td><td>:</td><td>10-12 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr><tr><td>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)</td><td>:</td><td>0.900 – 1.200 ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr><tr><td>pH</td><td>:</td><td>4-7</td></tr><tr><td>อายุการใช้งานหลังผสม (สำหรับน้ำยาผสมและซีเมนต์)</td><td>:</td><td>2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr></table>			ชนิดผลิตภัณฑ์	:	น้ำยาผสมคอนกรีต สำหรับลดปริมาณน้ำผสม			เพิ่มประสิทธิภาพการกันซึม (Waterproofing Admixture)	ลักษณะ	:	ของเหลว สีน้ำตาล	ความหนืด	:	10-12 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	0.900 – 1.200 ที่อุณหภูมิ 25 °C	pH	:	4-7	อายุการใช้งานหลังผสม (สำหรับน้ำยาผสมและซีเมนต์)	:	2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 °C
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	น้ำยาผสมคอนกรีต สำหรับลดปริมาณน้ำผสม																						
		เพิ่มประสิทธิภาพการกันซึม (Waterproofing Admixture)																						
ลักษณะ	:	ของเหลว สีน้ำตาล																						
ความหนืด	:	10-12 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C																						
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	0.900 – 1.200 ที่อุณหภูมิ 25 °C																						
pH	:	4-7																						
อายุการใช้งานหลังผสม (สำหรับน้ำยาผสมและซีเมนต์)	:	2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 °C																						
ระบบการใช้งาน	การผสมน้ำและน้ำยา - ผสมลือบสเตอร์กริต น้ำยาผสมปูนทราย สำหรับงานกันซึม เบอร์ 322 กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนตามตาราง ดังนี้ <table><tr><th>ปริมาณน้ำยา</th><th>ปริมาณน้ำสะอาด</th></tr><tr><td>1 ลิตร</td><td>100 ลิตร</td></tr></table> - คนส่วนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน การใช้งาน - นำส่วนผสมของลือบสเตอร์กริต น้ำยาผสมปูนทราย สำหรับงานกันซึม เบอร์ 322 กับน้ำสะอาดที่ผสมไว้ข้างต้น มาผสมกับปูนซีเมนต์ตามอัตราส่วน ดังนี้ <table><tr><th>ปริมาณปูนซีเมนต์</th><th>ปริมาณทราย</th><th>ปริมาณน้ำยาผสมน้ำ</th></tr><tr><td>100 กก.</td><td>300 กก.</td><td>100 ลิตร</td></tr></table> หมายเหตุ: อัตราการผสมข้างต้นเป็นอัตราส่วนทางทฤษฎี ในทางปฏิบัติจริงผู้ใช้งานสามารถปรับสัดส่วนต่างๆ หรือเติม/ลดปริมาณส่วนผสมน้ำยาผสมเพื่อปรับความชื้นเหลว ได้ตามความเหมาะสม - กวนส่วนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน - เมื่อส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว สามารถนำไปใช้งานได้ทันที			ปริมาณน้ำยา	ปริมาณน้ำสะอาด	1 ลิตร	100 ลิตร	ปริมาณปูนซีเมนต์	ปริมาณทราย	ปริมาณน้ำยาผสมน้ำ	100 กก.	300 กก.	100 ลิตร											
ปริมาณน้ำยา	ปริมาณน้ำสะอาด																							
1 ลิตร	100 ลิตร																							
ปริมาณปูนซีเมนต์	ปริมาณทราย	ปริมาณน้ำยาผสมน้ำ																						
100 กก.	300 กก.	100 ลิตร																						

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระบบการใช้งาน (ต่อ)	ข้อแนะนำเพิ่มเติม ● ไม่ควรผสมเกินกว่าอัตราส่วนที่แนะนำมากเกินไป ที่ทำให้คอนกรีตสูญเสียค่าการยุบตัว อาจส่งผลต่อคุณภาพงาน ● ไม่ควรผสมน้ำยาลงในปูนซีเมนต์และทรายโดยตรง เนื่องจากการกระจายตัวของน้ำยา อาจไม่ทั่วถึง อาจส่งผลต่อคุณภาพงาน ● ไม่ควรผสมน้ำยาลงในปูนซีเมนต์สำเร็จรูป
อัตราการใช้งานตามทฤษฎี	1 ลิตร / ปูนซีเมนต์ 100 กก. (2 ถุง)
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 2 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	1 ลิตร / 5 ลิตร / 20 ลิตร