

คุณสมบัติ	น้ำยาผสมคอนกรีต หรือปูนทราย (Concrete Admixture) ช่วยลดปริมาณน้ำผสมในคอนกรีตทำให้ประสิทธิภาพในการฉาบและเทไหลลื่นขึ้น ทำงานได้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่กระทบต่อความชื้นและประสิทธิภาพความแข็งแรงของเนื้อปูน ช่วยลดปัญหาการเฝิ้มของน้ำบนผิวหน้าคอนกรีตให้ค่ากำลังอัดสูง เนื้อปูนแน่นคงทน ยึดเกาะดีเยี่ยม ลดการเกิดรุกรุนและรอยแตกร้าว												
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับผสมปูนฉาบ ปูนก่อ สำหรับงานฉาบทุกชนิด งานก่ออิฐ งานเทคอนกรีต งานโครงสร้าง งานฉีเซย่าแบบ เป็นต้น												
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	น้ำยาผสมคอนกรีต สำหรับลดปริมาณน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการลื่นไหล (Plasticiser)										
	ลักษณะ	:	ของเหลว สีน้ำตาล										
	ความหนืด	:	9-12 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C										
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	0.900 – 1.100 ที่อุณหภูมิ 25 °C										
	pH	:	7-12										
	อายุการใช้งานหลังผสม (สำหรับน้ำยาผสมและซีเมนต์)	:	2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 °C										
	ระบบการใช้งาน	การผสมน้ำและน้ำยา - ผสมล๊อบสเตอร์กรีต น้ำยาผสมปูนทราย สำหรับงานฉาบ เบอร์ 311 กับน้ำสะอาด - ตามอัตราส่วน (โดยน้ำหนัก) ดังนี้ <table><tr><th>ปริมาณน้ำยา</th><th>ปริมาณน้ำสะอาด</th></tr><tr><td>0.4 ส่วน</td><td>1 ส่วน</td></tr></table> - คนส่วนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน การใช้งาน - นำส่วนผสมของล๊อบสเตอร์กรีต น้ำยาผสมปูนทราย สำหรับงานฉาบ เบอร์ 311 กับน้ำสะอาดที่ผสมไว้ข้างต้น มาผสมกับปูนซีเมนต์ตามอัตราส่วน (โดยน้ำหนัก) ดังนี้ <table><tr><th>ปริมาณปูนซีเมนต์</th><th>ปริมาณทราย</th><th>ปริมาณน้ำยาผสมน้ำ</th></tr><tr><td>1 ส่วน</td><td>3 ส่วน</td><td>1 ส่วน</td></tr></table> หมายเหตุ: อัตราการผสมข้างต้นเป็นอัตราส่วนทางทฤษฎี ในทางปฏิบัติจริงผู้ใช้งานสามารถปรับสัดส่วนต่างๆ หรือเดิม/ลดปริมาณส่วนผสมน้ำยาผสมเพื่อปรับความชื้นเหลว ได้ตามความเหมาะสม - กวนส่วนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน - เมื่อส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว สามารถนำไปใช้งานได้ทันที			ปริมาณน้ำยา	ปริมาณน้ำสะอาด	0.4 ส่วน	1 ส่วน	ปริมาณปูนซีเมนต์	ปริมาณทราย	ปริมาณน้ำยาผสมน้ำ	1 ส่วน	3 ส่วน
ปริมาณน้ำยา	ปริมาณน้ำสะอาด												
0.4 ส่วน	1 ส่วน												
ปริมาณปูนซีเมนต์	ปริมาณทราย	ปริมาณน้ำยาผสมน้ำ											
1 ส่วน	3 ส่วน	1 ส่วน											

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระบบการใช้งาน (ต่อ)	ข้อแนะนำเพิ่มเติม - ไม่ควรผสมเกินกว่าอัตราส่วนที่แนะนำมากเกินไป เนื่องจากอาจทำให้ความแข็งแรงของเนื้อปูนลดลง - ไม่ควรผสมน้ำยาลงในปูนซีเมนต์และทรายโดยตรง เนื่องจากการกระจายตัวของน้ำยาอาจไม่ทั่วถึง อาจส่งผลต่อคุณภาพงาน - ไม่ควรผสมน้ำยาลงในปูนซีเมนต์สำเร็จรูป
อัตราการใช้งานตามทฤษฎี	1 ลิตร / ปูนซีเมนต์ 200-250 กก. (4-5 ถัง)
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 2 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก - ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก - หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก - หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที - หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	1 ลิตร / 5 ลิตร / 20 ลิตร