

คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม น้ำยาผสมปูนก่อ ปูนฉาบ (แทนปูนขาว) เบอร์ A11 เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยให้เนื้อปูนมีความเหนียวลื่น ง่ายต่อการฉาบ ลดแรงดึงของผิวปูน ชะลอการแตกร้าว ไม่ให้พื้นผิวปูนฉาบแห้งเร็วเกินไป เพิ่มความแข็งแรง ป้องกันการแตกร้าว เสริมการยึดเกาะ ช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย										
การใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำยาผสมปูนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฉาบให้ง่ายขึ้น บนงานก่ออิฐ งานฉาบซ่อมแซม หรือตกแต่งผิวหน้าปูนฉาบ เป็นต้น										
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	น้ำยาผสมเพิ่มประสิทธิภาพ									
	ลักษณะภายนอก	ของเหลวข้น สีขาวนํ้านม									
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	0.9 – 1.1 at 25 °C									
	ค่าความหนืด	70 – 80 KU at 25 °C									
	pH	9 - 11									
	อัตราส่วนการผสม (สำหรับน้ำยาผสม)	ผลิตภัณฑ์ 1 ลิตร : น้ำสะอาด 100 ลิตร									
	อายุการใช้งานหลังผสม (สำหรับน้ำยาผสมซีเมนต์)	2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 °C									
ระบบการใช้งาน	การผสม	- ผสมเอทีเอ็ม น้ำยาผสมปูนก่อ ปูนฉาบ (แทนปูนขาว) เบอร์ A11 ในอัตราส่วนน้ำยา 1 ลิตร กับน้ำสะอาด 100 ลิตร คนส่วนผสมให้เข้ากัน - นำส่วนผสมน้ำยาข้างต้น เทผสมลงในคอนกรีตและทราย ในอัตราส่วนดังนี้ <table border="1"> <thead> <tr> <th>ปริมาณปูนซีเมนต์</th><th>ปริมาณทราย</th><th>ปริมาณส่วนผสมน้ำยา</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 กก.</td><td>150 กก.</td><td>50 ลิตร</td></tr> <tr> <td>100 กก.</td><td>300 กก.</td><td>100 ลิตร</td></tr> </tbody> </table> หมายเหตุ: อัตราการผสมข้างต้นเป็นอัตราส่วนทางทฤษฎี โดยในทางปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถปรับสัดส่วนต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานต่อไป (แต่ปริมาณน้ำยาไม่ควรเกินอัตราส่วนข้างต้น)	ปริมาณปูนซีเมนต์	ปริมาณทราย	ปริมาณส่วนผสมน้ำยา	50 กก.	150 กก.	50 ลิตร	100 กก.	300 กก.	100 ลิตร
ปริมาณปูนซีเมนต์	ปริมาณทราย	ปริมาณส่วนผสมน้ำยา									
50 กก.	150 กก.	50 ลิตร									
100 กก.	300 กก.	100 ลิตร									

	การใช้งาน	สามารถนำส่วนผสมที่ผ่านการกระบวนการผสมข้างต้น นำไปใช้งานได้ทันที โดยมีอายุการใช้งานหลังผสม ประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถเติมน้ำเพื่อปรับความชื้นเหลวให้สะดวกต่อการใช้งาน
ข้อแนะนำเพิ่มเติม	➢ ผลิตภัณฑ์ควรนำไปผสมน้ำก่อนการใช้งานทุกครั้ง <u>ห้ามนำไปผสมโดยตรงกับผงซีเมนต์</u> ➢ ห้ามเติมผลิตภัณฑ์อื่นลงไปในส่วนผสมเช่น ปูนขาว ➢ การเติมน้ำยาลงในส่วนผสมปริมาณมากเกินไป อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของคอนกรีตทำให้ความแข็งแรงของคอนกรีตลดลง ➢ ควรใช้งานส่วนผสม (ที่คลุกเคล้ากับปูนซีเมนต์แล้ว) ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมงหลังผสม	
อัตราการใช้งาน (ทางทฤษฎี)	1 ลิตร/ ปูนซีเมนต์ 100 กก. (2ถุง)	
การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 1 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บบรรจุภัณฑ์ในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี ภายใต้สภาวะอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง	
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหาร อย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำ	
การบรรจุ	1 ลิตร/ 5 ลิตร/ 18 ลิตร	
การปฏิเสธสิทธิ:	ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	