

คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม พียู กันซึม 2IN1 สีกันซึมที่ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่ากันซึมทั่วไป ผลิตจากโมดิฟายด์ โพลียูรีเทน ที่ผสมความลงตัวของโพลียูรีเทน และอะคริลิคชนิดพิเศษ ให้เนื้อฟิล์มที่ยืดหยุ่น ป้องกันน้ำซึมได้ 100% ทนน้ำขังสูงสุดได้นานถึง 60 วัน นอกจากนี้ยังสามารถสะท้อนความร้อนจากรังสี UV ได้สูงสุดถึง 94% ช่วยลดความร้อนสะสมภายในอาคาร ทนทานต่อสารเคมี แสงแดด และสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนได้เป็นอย่างดี ช่วยปกป้องพื้นผิวจากเชื้อรา ไม่มีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตราย จึงปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้งาน ผู้อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม	
การใช้งาน	เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึม บริเวณดาดฟ้า หลังคา ระเบียง หรือบริเวณที่โดนแดดจัดเป็นเวลานาน และยังสามารถใช้งานเพื่อปิดรอยแตกร้าวตามผนังอาคาร	
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	โพลียูรีเทน โมดิฟายด์
	ชนิดฟิล์ม	กึ่ง-เงา
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	1.25 – 1.35
	ค่าความหนืด	120 – 130 KU at 25 °C
	Solid content	50 – 60%
	pH	8.5 – 9.5
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	แปรง - ลูกกลิ้ง
	ตัวทำละลายที่ใช้เจือจาง	เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน
	ระยะเวลาแห้งใช้งานได้ (25 °C)	● แห้งแตะได้ : 1 ชั่วโมง ● แห้งทาทับได้ : 2-4 ชั่วโมง ● แห้งใช้งานได้ : 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ: ใช้เวลาประมาณ 7 วัน สำหรับการบ่มตัวให้แห้งสนิทโดยสมบูรณ์)
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว	◆ พื้นผิวใหม่ : หากเป็นพื้นผิวคอนกรีตใหม่ ควรทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อยเป็นเวลา 28 วัน ทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรก คราบฝุ่น คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ และทิ้งไว้ให้แห้ง ◆ พื้นผิวเก่า : หากพื้นผิวเคยผ่านการทาสี หรือมีวัสดุกันซึมที่เสื่อมสภาพ ให้ทำการขูดลอกออกให้หมด ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและปล่อยให้แห้ง หากพบพื้นผิวเกิดเชื้อราหรือ

		ตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างด้วยน้ำสะอาดออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นทาด้วยน้ำยา LOBSTER Shield Mold Wash No. L-715 โดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ปล่อยให้แห้ง 2-3 วัน กรณีพบรอยแตกร้าวที่มีความกว้างของรอยแยกน้อยกว่า 1 มม. ให้ทำการอุดโป๊ด้วย เอทีเอ็ม หนัสน้ำเบอร์ต 107 ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มใช้งาน
	การรองพื้น	◆ ผสมเอทีเอ็ม พียู กันซึม 2IN1 กับน้ำสะอาดในอัตราส่วน 3:1 ◆ ทาสวนผสมดังกล่าวลงบนพื้นผิวที่ต้องการใช้งาน 1 รอบ และทิ้งไว้ให้แห้ง ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
	การทาทับหน้า	◆ ชั้นที่ 1: ทาเอทีเอ็ม พียู กันซึม 2IN1 ลงบนพื้นผิว (ไม่ต้องผสมน้ำ) และทิ้งไว้ให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง ◆ ชั้นที่ 2: ทาเอทีเอ็ม พียู กันซึม 2IN1 (ไม่ต้องผสมน้ำ) และตั้งทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนเริ่มใช้งาน
ข้อแนะนำเพิ่มเติม	● เอทีเอ็ม พียู กันซึม 2IN1 ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณหรือพื้นที่ ที่มีน้ำขังตลอดเวลา เช่น สระว่ายน้ำ น้ำ หรือแท้งค์เก็บน้ำ เป็นต้น ● ไม่ควรทาขณะฝนตก ● แนะนำให้ทาเกินขึ้นไป บริเวณแนวพื้นลาดฟ้า ถึงผนังกันตกเป็นแนวบัว ● เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันน้ำรั่วซึม แนะนำให้ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งสนิทเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้พื้นผิวที่ทาไว้เกิดการบ่มตัวโดยสมบูรณ์	
การครอบคลุมพื้นผิว (ทางทฤษฎี)	1 กก. / ตร. ม./ การทา 3 ชั้น (สำหรับลาดฟ้า หลังคาและผนัง)	
การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 2 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม	
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหาร อย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำ	

การบรรจุ	3 กิโลกรัม (1 แกลลอน) และ 7.5 กิโลกรัม (2.5 แกลลอน)
การปฏิเสธสิทธิ:	ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสถานะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า